



Cerafill 5 colour

Flisefuge

Til fugning af keramiske væg- og gulvfliser, mosaik, marmor og natursten.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder op til 5 mm
- Høj overfladestyrke og farvestabilitet
- Vand- og smudsafvisende
- Klare og intense farver
- Giver en glat og ensartet fuge
- Smidig konsistens
- Egnede til smalle fuger
- Særligt egnede til sugende fliser
- CE klassificering: CG 2, høj klasse

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,3 mm.

Farver

Leveres i brillanthvid, lysegrå, stålgrå, brun og lys beige. Fugefarvenøgle kan rekvireres.

Forbrug

Flisestørrelse / fugebredde	Kg pr. m ²
50 x 50 x 5 mm / 2 mm	ca. 0,8
100 x 100 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,1
150 x 150 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,8
200 x 200 x 7 mm / 4 mm	ca. 0,6
300 x 300 x 10 mm / 5 mm	ca. 0,7

Emballage

2 kg, 5 kg og 25 kg plastlaminerede papirposer

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.
Til fugning af polerede eller rustikke klinker anbefales **Alfix Cerafill 10** grå eller **Alfix Cerafill 10 colour**.
Ved fugebredder over 10 mm anvendes **Alfix Cerafill 15 quick** eller **Alfix Cerafill 20**.

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,24 – 0,27 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Alfix Cerafill 5 Colour påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen har "sat sig", efter ca. 15 – 50 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. **Alfix Syr a'**. I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog være nok til at fjerne slør fra fliserne.

Bemærk!

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Anvendes ikke til drysning med tørpulver.

Mærkning

LOKALIRRITERENDE.

MAL-kode: 00-4 (1993).

Rengøring

Rester af Alfix Cerafill 5 Colour på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelserie

Produktinfo for:

- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 10 Colour**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.dk

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	2,0 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	3 - 4 timer ved +20°C
Belastbar/ gangbar	Efter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Klassificering EN 13888	CG 2, høj klasse
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage