



## Cerafill 10 colour

### Universalfuge

Til fugning af keramiske væg- og gulvfliser, klinker, mosaik og natursten.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder fra 2 mm til 10 mm
- Høj overfladestyrke og farvestabilitet
- Vand- og smudsafvisende
- Klare og intense farver
- Giver en jævn og ensartet fuge
- Velegnet til både sugende og ikke sugende fliser
- Smidig konsistens
- CE klassificering: CG 2, høj klasse

#### Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

#### Farver

Leveres i hvid, lysegrå, stålgrå, koksgrå, antracitgrå, sortgrå (5 kg) og lys beige.

Fugefarvenøgle kan rekvireres.

#### Forbrug

| Flisestørrelse / fugebredde | Kg pr. m <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|
| 50 x 50 x 5 mm / 2 mm       | ca. 0,8               |
| 100 x 100 x 7 mm / 4 mm     | ca. 1,1               |
| 150 x 150 x 7 mm / 4 mm     | ca. 1,0               |
| 200 x 200 x 7 mm / 4 mm     | ca. 1,1               |
| 300 x 300 x 10 mm / 5 mm    | ca. 1,3               |

#### Emballage

5 kg og 25 kg plastlaminerede papirposer

#### Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Til fugning af stærkt sugende fliser anbefales **Alfix Cerafill 5 colour**.

Ved fugebredder over 10 mm anvendes **Alfix Cerafill 15 quick** eller **Alfix Cerafill 20**.

#### Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,20 - 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Alfix Cerafill 10 Colour påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen har "sat sig", efter ca. 15 – 50 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. **Alfix Syr a'**.

I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog

være nok til at fjerne slør fra fliserne.

**Bemærk!**

Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærdning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).

Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Kan anvendes til drysning med tørpulver.

**Mærkning**

LOKALIRRITERENDE.  
MAL-kode: 00-4 (1993).

**Rengøring**

Rester af Alfix Cerafill 10 Colour på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdet under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

**Afprøvninger**

DS/EN 13888

**Henvisninger**

**Folderen: "Alfix ønsker tillykke med de nye fliser"**

**Alfix Rense/plejemiddelserie**

Produktinfo for:

- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**

**Sikkerhedsdatablad**

**HMS-blad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Arbejdstemperatur</b>       | +5°C - +30°C                       |
| <b>Densitet</b>                | 2,0 kg/liter oprørt med vand       |
| <b>Anvendelsestid</b>          | 1 - 2 timer ved +20°C              |
| <b>Belastbar/ gangbar</b>      | Efter 24 timer ved +20°C           |
| <b>Fuldt belastbar</b>         | Efter 14 døgn ved +20°C            |
| <b>Klassificering EN 13888</b> | CG 2, høj klasse                   |
| <b>Lagring</b>                 | Min. 12 måneder i uåbnet emballage |