



## Flexbinder

Til oprøring i Alfix fliseklæbere for opnåelse af større elasticitet. Anvendes på kritiske underlag som træplader, vinyl, PVC glasfiber og stål mv.

- Inden- og udendørs anvendelse
- Hærder fleksibelt og vandfast
- Vandtætner
- Giver stor vedhæftningsstyrke
- Velegnet til natursten og storformatfliser

### Produkt

Polymerdispersion.

### Forbrug

Fliseklæber	Forbrug koncentreret binder, liter pr. kg pulver Væg	Forbrug koncentreret binder, liter pr. kg. pulver Gulv
Letfix extra / Letfix extra – Less Dust / Letfix Universal, hvid	Ca. 0,25	Ca. 0,30
Profix extra	Ca. 0,20	Ca. 0,25
CombiQuickfix	Ca. 0,15	Ca. 0,20
Normalfix	Ca. 0,40	Ca. 0,40

Til bassiner med PVC-folie anvendes Alfix Normalfix, tilsat 0,4 liter Flexbinder pr.kg pulver

### Emballage

1 liter, 2,5 liter og 10 liter plastdunke.

### Underlag

Beton.  
Plastlaminat, vinyl og stålplader.  
Træplader på gulv i tørre rum fugtindhold 7-12%.  
Træplader med Alfix tætningsmasse.  
Underlag af plastlaminat, vinyl og stålplader er normalt ikke egnet udendørs eller til områder med stor vandpåvirkning.

### Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt, cementslam og udblomstringer samt fri for gennemgående revner.  
Afrensning af fedt og sæberester foretages med **Alfix Grundrens**.  
Plastlaminat og vinyl mætteres.  
Stålplader rustbeskyttes.  
På tætte underlag udføres kontaktag på 1 mm før montering af fliser.

### Brugsanvisning

Flexbinderen blandes i forhold 1:1 med rent vand og oprøres i: Letfix extra, Letfix extra Less Dust, Letfix Universal, Profix extra eller CombiQuickfix. Mængden af Flexbinder/vand doseres efter om der skal arbejdes med produktet som en ståfast vægklæber eller en letflydende gulvklæber.

Flisemontering foretages i overensstemmelse med anvisningen på emballagen for det aktuelle produkt/den valgte fliseklæber.

**Bassin med PVC-folie.**

Til flisemontering af bassinkanter anvendes Alfix Normalfix oprørt med koncentreret Flexbinder. Der tilsættes 0,4 liter Flexbinder pr.kg pulver og eventuel efterjustering af konsistens foretages med rent vand.  
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**Bemærk!**

Eventuel gulvvarme skal være lukket.  
Der må ikke tilsættes ekstra vand eller flexbinder til klæber, som er begyndt at afbinde.  
Bindertilsetning forøger vedhæftningen, vær derfor særlig opmærksom ved afrensning af fliser og værktøj. Afbindingstiden vil normalt være længere end for en tilsvarende vandoprørt klæber.

**Mærkning**

Ikke mærkningspligtig i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.  
MAL-kode 00-1 (1993).

**Rengøring**

Værktøj rengøres med vand inden afbinding.  
Indtørret Flexbinder fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

**Afprøvninger**

Trækstyrkeprøvning efter CEN  
Trykstyrkeprøvning efter EN 196  
Deformationstest efter SP-metod 1910

**Henvisninger**

Produktinfo for:

- **Alfix Grundrens**
- **Alfix Letfix extra**
- **Alfix Letfix Less Dust**
- **Alfix Letfix Universal**
- **Alfix Profix extra**
- **Alfix CombiQuickfix**
- **Alfix Normalfix**

**Sikkerhedsdatablad**

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

<b>Arbejdstemperatur</b>	+5°C - +30°C
<b>Densitet</b>	1,03 kg/liter
<b>Åbentid</b>	Ca. 30 minutter
<b>Anvendelsestid</b>	Ca. 2 timer
<b>Gangbar/fugning</b>	Efter 48 timer ved +20°C
<b>Fuldt belastbar</b>	Efter 14 døgn ved +20°C
<b>Trækstyrke, beton</b>	1,5 - 2,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Trækstyrke, spånplade</b>	0,60 N/mm <sup>2</sup> (brud i underlag)
<b>Trækstyrke, vinyl</b>	0,7 - 1,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Lagring</b>	Frostfrit min. 12 måneder i uåbnet emballage