



**Produkt**

**Forbrug**

**Emballage**

**Underlag**

**Forbehandling**

## PlaneMixBinder

### Binder til PlaneMix gulvspartelmasser

Til oprøring i Alfix spartelmasser for at opnå højere fleksibilitet og deformationsevne på ustabile eller kritiske underlag.

- **Indendørs i tørre rum**
- **Øger fleksibiliteten af gulvspartelmasser**
- **Til svumning på tætte underlag**
- **Forbedrer overfladens sejhed og slidstyrke**
- **Lav emission**

Polymerdispersion tilsat grøn røbefarve.

**Til iblanding:** Ca. 0,1 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 2 liter PlaneMixBinder til 25 kg PlaneMix.

Produkt	Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10	Tilsæt 2 liter PlaneMixBinder + 5,25 liter vand pr. 25 kg
PlaneMix 20	Tilsæt 2 liter PlaneMixBinder + 4,50 liter vand pr. 25 kg
PlaneMix 50	Tilsæt 2 liter PlaneMixBinder + 3,25 liter vand pr. 25 kg

**Til svumning:** Ca. 0,3 liter koncentreret PlaneMixBinder pr. m<sup>2</sup>.

10 liter plastdunke.

Undergulve af beton.  
Keramiske fliser, terrazzo.  
Træ.  
Støbeasfalt.  
Vinyl og lignende.  
Stål.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.

Betonunderlag primes med **Alfix PlaneMixPrimer** fortyndet med vand i forholdet 1:3.

Tætte underlag svummes med PlaneMixBinder og PlaneMix i forhold 1:2.

Alternativt anvendes **Alfix Epoxy Grunder** med istrøning af sand.

Primning af andre underlag: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Temperaturen bør ikke være lavere end +10°C.

## Brugsanvisning

Hæld vand og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør, indtil binderen er jævnt fordelt i vandet. Drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til flere poser ad gangen.

### Bemærk!

Tilsætning af PlaneMixBinder til spartelmasse kræver, at den oprindelige vandmængde reduceres som beskrevet i tabellen under afsnit med forbrug. Tilsætning af PlaneMix Binder medfører forlænget tørretid og moderat reduktion af spartelmassens flydeevne.

Hvis afretning/spartling udføres i flere lag, skal der primes med PlaneMix Primer for hvert nyt lag. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning.

## Mærkning

Ikke mærkningspligtig i henhold til Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.  
MAL-kode 00-1 (1993).

## Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdet under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

## Afprøvninger

Det Norske Veritas AS:  
Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"  
Identification number: 0575

## Henvisninger

### Spartelmasser - Plane underlag med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunder

### Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

**For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.dk](http://alfix.dk)**

## Tekniske data

<b>Arbejdstemperatur</b>	Minimum +10°C
<b>Densitet</b>	1,0 kg/liter
<b>Lagring</b>	Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage