



Kontaktlim, vandbaseret

Til limning af PVC profiler og paneler, linoleums hulkeler, tekstil slidlag til trapper, kork- og gummibelægninger.

- Lav emission
- Fri for opløsningsmidler
- Høj umiddelbar vedhæftning
- Høj slutstyrke
- Kan genaktiveres med varme
- Emicode: EC1 Plus

Produkt

Beige, letflydende lim baseret på polymerdispersion.

Forbrug

Tandspartel type	Forbrug g/m ² pr. kontaktflade	Forbrug ml/m ² pr. kontaktflade
B1	250	195

Emballage

3 kg plastspand

Underlag

Cementbaserede undergulve med max. fugtighed på 85% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm²
Hårde træfiber- og spånplader samt krydsfiner.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.
Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Ujævne undergulve spartles med en velegnet Alfix spartelmasse i minimum 2 mm lagtykkelse.

Rumtemperatur: Min. +18°C

Underlagets temperatur: Min. +15°C.

Relativ luftfugtighed: 40-80% RF.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Brugsanvisning

Alfix ElastaCol 040 påføres på underlaget og på emnet/belægningen, der skal monteres, med rulle, pensel eller spartel.

Først med tandspartel B1, hvorefter overpladen rulles til der opnås en ensartet struktur.

Limen skal tørre indtil den bliver transparent.

Tørretid: 1 - 2 timer ved 20°C.

Anvendes en varmluftblæser til tørring af limen, kan ventetiden reduceres til ca. 20 minutter.

Efter tørring har limen en åbentid på op til 4 timer. Belægningen presses, gnides og tromles på plads så eventuelle luftlommer forsvinder.

Efter endt åbentid er det muligt at genaktivere limen ved opvarmning, hvorefter emnet eller belægningen kan justeres/trykkes på plads.

Bemærk

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og anvendes snarest derefter.

Gulvvarme skal slukkes mindst 24 timer før montering og tidligst tilsluttes 24 timer efter montering.

Temperaturen øges gradvis med max. +5°C pr. døgn.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Rengøring

Rester af ElastaCol 040 på værktøj mv. rengøres med vand inden afbinding. Spild aftørres med en våd klud før limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med et egnet opløsningsmiddel f.eks. acetone eller sprit.

Henvisninger

Produktinfo:

• Alfix PlaneMix

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Densitet 1,3 kg/l

Rumtemperatur Min. +18°C

Afluftningstid # 1-2 timer

Åbentid # 4 timer

Tørretid 1 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag
Tåler let belastning umiddelbart efter montering.

Emicode EC 2

Lagring: Min. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage

De angivne værdier er opnået ved 23°C-50% RF og må derfor kun betragtes som vejledende.