



## Cerafill 10 colour

### Universalfuge

Til fuging av keramiske vegg- og gulvfliser, klinker, mosaikk og naturstein.

- Innen- og utendørs bruk
- Fugebredder fra 2 mm til 10 mm
- Høy overflatestyrke og fargestabilitet
- Vann- og smussavvisende
- Klare og intense farger
- Gir en jevn og ensartet fuge
- Velegnet til både sugende og ikke sugende fliser
- Smidig konsistens
- CE klassifisering: CG 2, høy klasse

#### Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

#### Farger

Leveres i hvit, lysegrå, stålgrå, koksgrå, antrasittgrå, sortgrå og lys beige. Fugefargenøkkel kan rekvireres.

#### Forbruk

Flisstørrelse / fugebredde	Kg pr. m <sup>2</sup>
50 x 50 x 5 mm / 2 mm	ca. 0,8
100 x 100 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,1
150 x 150 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,0
200 x 200 x 7 mm / 4 mm	ca. 1,1
300 x 300 x 10 mm / 5 mm	ca. 1,3

#### Emballasje

5 kg og 25 kg plastlaminerte papirposer

#### Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.

Til fuging av sterkt sugende fliser anbefales **Alfix Cerafill 5 colour**.

Til fuging av polerte eller rustikke klinker anbefales **Alfix Cerafill 10** grå eller **Alfix Cerafill 10 colour**. Ved fugebredder over 10 mm brukes **Alfix Cerafill 15 quick** eller **Alfix Cerafill 20**.

#### Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering.

Opprøring foretas med 0,20 - 0,24 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.

Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter.

Alfix Cerafill 10 Colour påføres med fugebrett eller en myk gummissparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt ned og fugene fylles helt. Når fugemassen har "satt seg", etter ca. 15 – 50 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp, som ofte skylles i rent vann. Først arbeides diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterfølgende vaskes flisene rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater kan etter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. **Alfix Syr a'**.

I de fleste tilfeller vil rengjøring med rent vann eventuelt tilsatt eddik være nok til å fjerne slør fra flisene.

**Bemerk!**

Fugemassen inneholder fargepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse flisetyper. I tvilstilfælde bør foretages prøvefugning.

Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden.

Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herding oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).

Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.

Variierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

**Merking**

LOKALIRRITERENDE.  
MAL-kode: 00-4 (1993).

**Rengjøring**

Rester av Alfix Cerafill 10 Colour på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

**Avprøvnings**

DS/EN 13888

**Henvisninger**

**Folderen: "Fliser og fuger - Rengjøring og pleje med Alfix"**  
**Alfix Rense/pleiemiddelserie**

Produktinfo for:

- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**

**HMS-blad**

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

**For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.dk](http://alfix.dk)**

**Tekniske data**

<b>Arbeidstemperatur</b>	+5 °C - +30 °C
<b>Densitet</b>	2,0 kg/liter opprørt med vann
<b>Brukstid</b>	1 - 2 timer ved +20 °C
<b>Belastbar/ gangbar</b>	Etter 24 timer ved +20 °C
<b>Fullt belastbar</b>	Etter 14 døgn ved +20 °C
<b>Klassifisering EN 13888</b>	CG 2, høy klasse
<b>Lagringstid</b>	Min. 12 måneder i uåpnet emballasje