



Naturstein/Marmor

Oppsetting/legging av naturstein-/marmorfliser med Alfix produkter

Krav til flisene

Disse bør være rengjort for støv, fett og andre urenheter. Tykkelsen må ikke variere mer enn 2-3 mm.

Lim

Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix LetFix less dust, Alfix ProFix opprørt med vann eller opprørt med Alfix Flexbinder.

Alfix Readyflex (Flispasta) kun på vegger.

Opprøring

Limet røres opp som angitt på emballasjen.

Der hvor flisenes overflate utsettes for kraftig sol/varmepåvirkning samt ved legging på gulv med oppvarming, skal flislim alltid opprøres med Alfix Flexbinder.

Blandingsforhold 0,3 liter binder pr. kg. pulver + vann til justering av konsistens.

Brukstid

Etter opprøring ca. 3 timer.

Avbindingstid

Fra 1-4 døgn avhengig av temperatur og fuktighetsgrad.

Limet må ikke tvangstørkes f.eks. vha gulvvarme m.v.

Fullt belastbar

Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix ProFix:

28 døgn ved +20 °C.

Alfix ReadyFlex: 28 døgn ved +20 °C.

Oppsetting/legging

I forbindelse med oppsetting av marmorfliser uansett størrelse, trekkes lim både på underlag og fliser så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating-metoden).

Utfuging

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttende fliseoppsetting/legging.

Fugebredde: 2 - 10 mm.

Fylling av fugene foretas best med en gummisparkel og fugemørtelen presses helt ned.

Fugene skal holdes fuktige i 2 døgn.

Egnet fugemørtel

Alfix CeraFill 5 Colour (Flisfuge)

Fugebredde opp til 5 mm.- gir en glatt og ensartet fuge.

Alfix CeraFill 10 Colour (Universalfuge).

Fugebredder fra 2 mm til 12 mm. gir en jevn og ensartet fuge.

Forbruk 0,6 -1,0 kg/m².

Elastiske fuger

Bevegelsesfuger ved rørgjennomføringer og sanitære installasjoner samt ved underlag av platematerialer i hjørnefuger, og ved overgang vegg/gulv fuges med Alfix M-Silicon.

Etterbehandling/vedlikehold

I våte rom brukes Alfix Marmor- og Keramikkvask som universelt rengjøringsmiddel for å forebygge kalkavleiringer, og for å fjerne såperester og smuss.

I tørre rom brukes Alfix Gulvpleie som kombinert vaske-pleiemiddel med voks, som gir en silkematt og sklisikker beskyttelsesfilm.

Til upolert marmor kan alternativt Alfix Gulvglans brukes, hvor det ønskes en mer glansfull overflatebeskyttelse som samtidig er lett å holde ren.

OBS! De fleste naturstein-/marmorfliser tåler ikke rensedmidler (syre). Visse marmortyper er imidlertid så sugende at etterpolering av overflaten med tørre kluter ikke gir en fullstendig rengjort overflate. I slike tilfeller kan man bruke glassull, evt. kombinert med Alfix Marmor- og Keramikkvask - foreta alltid først en prøve. Ved fuging bør det ikke brukes fargede fugemasser.

Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix LetFix Universal
- Alfix LetFix
- Alfix LetFix less dust
- Alfix ProFix
- Alfix ReadyFlex
- Alfix Flexbinder
- Alfix Marmor- og Keramikkvask
- Alfix Gulvpleie
- Alfix Gulvglans