



Trinnlydsmatte PS 3

PureStep banevare til montering med Alfix produkter.

Trinnlydsdempning på betong med en byggehøyde på 3–4 mm og etterfølgende legging av keramiske fliser.

- Brukes på betong i tørre og våte rom
- Til kontor, offentlige lokaler og boliger
- Reduserer trinnlyd i trapper og på gulv
- God trykkstyrke
- Forhindrer bevegelser fra underlaget

Produkt

Fint granulat av gjenvunnet polyuretan og kork med bindemiddel av polyuretan-elastomer.

Leveres i ruller med lengde på: 20 m.

Bredde: 1 m. Tykkelse: 3 mm.

Forbehandling

Underlaget skal være tørt, rengjort for støv, fett, sementslam og utblomstringer.

Bruk evt. Alfix PlaneMix sparkelmasse for å oppnå tilstrekkelig jevnhet på gulvet.

Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer i forholdet 1:6.

Tørketid ved +20 °C: 1 time.

Forbruk konsentrert primer: 0,05 liter/m².

Brugsanvisning

PureStep rulles på underlaget og skjæres til etter nøyaktig størrelse på rommet.



Rundt rør og overgang vegg/gulv anbefales det å montere Alfix Kantbånd for å unngå lydbroer.



Til klebing brukes Alfix 1K eller 2K Tetningsmasse.

Tetningsmassen påføres i et tynt og jevnt lag ved bruk av en korthåret malingsrull.

PureStep trykkes godt på plass i den nylig påførte tetningsmassen. Bruk en glattsparkel eller trommel.

Unngå folder og buler.

Forbruk av tetningsmasse: Ca. 0,5 kg/m²

Samlinger og sprekker forsegles med tetningsmasse eller egnet fugemasse.

Min. tørketid ved +20 °C før flislegging: 12 timer.

Vanntetting:

I våtområder skal det alltid utføres membran oppå trinlydsmatta med Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.

Flislegging

Fliser monteres et døgn etterpå i Alfix CombiQuickFix eller ProFix.

Ved tvil legges et prøvfeld.

Forbruk CombiQuickFix, tannstørrelse 10 x 10 mm: Ca. 3.1 kg/m².

Forbruk ProFix, tannstørrelse 10 x10 mm: Ca. 2,4 kg/m².

Minste format på fliser: 10 x 10 cm.

Min. tykkelse for keramiske fliser: 9 mm.

Naturstein: 15 mm.

Underliggende fuger skal alltid føres opp i flisene.

Ved andre underlag enn betong, legging uten lim eller ved bruk i våtrom, kontakt Alfix Service Teknisk avdeling.

Fuging

Til fuging anbefales Alfix CeraFill 10 colour, Alfix QuickFuge 8 premium og Alfix CeraFill 16 classic.

Forbruk: 0,7 – 1,7 kg pr m².

Rundt rørgjennomføringer og overgang vegg/gulv fuges med Alfix M-Silicon eller Alfix S-Silicon.

Tester

Testet på SP i Borås for trinnyd og luftlyd etter ISO 10140 -1 og 3, samt ISO 717-2.

Henvisninger

Brosjyre: Våtrom - Vanntetting med Alfix

Produktinfo for

- Alfix 1K Tetningsmasse
- Alfix 2K Tetningsmasse
- Alfix CombiQuickFix
- Alfix ProFix
- Alfix CeraFill 10
- Alfix QuickFuge 8 premium
- Alfix CeraFill 16 classic
- Alfix M-Silicon
- Alfix S-Silicon

Tekniske data

Trinnydscemping 3 mm	$\Delta LW = 13$ dB med klinker (EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)
Densitet	Ca. 1600 kg/m ³
Lagring	Lagres tørt ved konstant temperatur.