



PlaneMix S8 Rapid

Byggbar reparationsspackelmasa

Till finnspackling och reparation av ojämnheter, hålör mm. Kan användas på de flesta typer av fasta underlag t.ex. betong, keramik och trä innan toppbeläggning eller spackling. Vid lagtjocklek över 3 mm kan man tillsätta extra sand.

- Inomhus till väggar och golv
- I torra och våta utrymmen
- Lätt bearbetad, god konsistens
- Utan primer på betongunderlag
- Beläggningsklar efter 2 timmar
- Skiktjocklek från 0-8 mm

Produkt

Grått snabbhärdande, aluminatcementbaserat och plastförstärkt pulver. Påföres manuellt med handspackel.

Åtgång

Ca 1,1 kg/m² per mm lagtjocklek

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 5 kg och 20 kg.

Underlag

Fasta underlag av betong med fuktighet på max 95 % RF. Gips, keramiska plattor, terrazzogolv och trä. För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utförs med **Alfix Grundrent**. Ytor med cementslam och glättade betongytor skall slipas och dammsugas. Cementbaserade underlag är klara för spackling utan primer. Övriga underlag skall behandlas med **Alfix PlaneMixPrimer** innan spackling. Använd Alfix PlaneMixPrimer efter underlagets beskaffenhet. Rumtemperaturen bör inte understiga +10°C. PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.

Arbetsbeskrivning

Spacklet tillreds med ca 1,5 liter rent, kallt vatten per 5 kg påse beroende på uppgift och önskad konsistens. Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning tills blandningen har en klumpfri och smidig konsistens.

Alfix PlaneMix S8 Rapid påföres och bearbetas med en slät stålspackel. Öppentid: Ca 20 minuter vid +20°C.

När spackelmassan börjar härda kan den formas, glättas eller filtas med en fuktig svamp.

PlaneMix S8 Rapid kan användas i lagtjocklek upp till 8 mm.

Eventuell efterslipning utförs lättast mellan 2-24 timmar efter utläggning.

Minsta lagtjocklek vid kontorsstolsbelastning: 1,5 mm.

Märkning**OBS!**

Blanda inte större satser än vad som används inom öppettiden.
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden!
Överdoserering av vatten medför minskad styrka i spacklet.
Spackellaget skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverken.
Vid användning i våtutrymmen skall ytorna utföras med membran.
Öppnad förpackning tillslutas tät efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

LOKALIRRITERENDE.

Rester av Alfix PlaneMix S8 Rapid på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Håll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Hänvisningar**Spackelmassor....plana underlag med Alfix
VÅTRUM - Vattentätt med Alfix**

Produktinfo för:

- **Alfix Grundrent**
- **Alfix PlaneMixPrimer**

Varudeklaration

Vid tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senaste utgåvan av detta datablad, besök www.alfix.dk

Teknisk data

Arbetstemperatur	+10°C +25°C
Densitet	1,9 kg/liter (upprört med vatten)
Användningstid	Ca 20 minuter vid +20°C Ca 40 minuter vid +15°C
Gångbar	Efter 1 timme vid +20°C
Beläggning	Efter 2 timmar vid +20°C
Fullt belastbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Tryckhållfasthet	20 - 30 N/mm ²
Böjdraghållfasthet	7 - 9 N/mm ²
Lagringstid	Min 6 månader i oöppnad förpackning