PlaneMix 25

Självutjämnande avjämningsmassa inom och utomhus

För avjämning och planspackling på undergolv av betong, puts lag mm. Rekommenderas till terrasser, balkonger, tvätt- och industrihallar, våtrum samt rum med risk för kapillärt uppstigande fukt. Används med keramiska plattor eller annan ägnad ytbeläggning.

- **Inom- och utomhus**
- **Gångbar efter 3 timmar**
- **Vatten och frostbeständig**
- **Till uppbyggnad av fall**
- **Rekommenderas till värmegolv**
- **Lag tjocklek från 2-25 mm**

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver
Kan påföras manuellt eller med pump.

Åtgång

Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 25 kg.

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF och draghållfastheten skall vara minst 1 N/mm².
Anhydrit med max 0,5% restfukt.
Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor.
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Utomhus
Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Samtidigt skall underlaget vara vatten och frostbeständigt.
Befintligt betonggolv slipas/rensas innan spackling.
Betongunderlag primas med **Alfix MixPrimer** förtunnat med vatten i förhållande 1:6.
Till täta underlag används **Alfix Epoxi Grunder** med sandtillsättning på ytan
Primning alla andra underlag: Kontakta vår Service-tekniska avdelning.
Temperaturen skall inte vara lägre än +10ºC.
Primern skall vara torr innan vidare behandling, normalt ca 1 timme vid +20ºC.
Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av MixPrimer eller Epoxi Grunder
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar och golvavlopp.
Spackelmassan får inte få vidhäftning till väggen. Vid lag tjocklek över ca 5 mm monteras självhäftande kantband.
Om avjämning utförs i flera lag, skall primning ske vid varje nytt lag.

ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej 11-13 DK-6000 Kolding
Telefon +45 75 52 90 11 Fax +45 75 50 40 11
alfix@alfix.dk alfix.dk

Förbehandling

Inomhus
Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Rengöring av fett och tvålrester görs med **Alfix Grundrent**. cementslam slipas av och underlaget dammsugs.
Släta glatta ytor matteras.
Betongunderlag primas med **Alfix MixPrimer** förtunnat med vatten i förhållande 1:3.
Primning alla andra underlag: Kontakta vår Service-tekniska avdelning.
Rumtemperaturen skall inte vara lägre än +10°C.
Primern skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling bör utföras senast 24 timmar efter påföring av MixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar och golvavlopp.
Spackelmassan får inte få vidhäftning till väggen. Vid lag tjocklek över ca 5 mm monteras självhäftande kantband.
Om avjämning utförs i flera lag, skall primning ske vid varje nytt lag.

Bruksanvisning

Blandning görs med 4,0 - 4,5 liter rent, kallt vatten per 25 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Använd eventuellt blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången.
Blandningstiden är ca 2 minuter med borrmaskin och rörkrok.
Alfix PlaneMix 25 hälls eller pumpas ut på undergolvet och fördelas med en tandad spackel till en jämn och plan yta.
Vid lag tjocklek över 25 mm kan ytan sandtillsättas med torkad kvartssand.

OBS!
Extra vatten får inte tillsättas spackelmassa som har börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar, och lägre temperatur förlänger torrtiden.
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Skydda spackel laget speciellt de första 3 dygnen, täck eventuellt med plastfolie.
Spackel lagets färg och utseende påverkas av underlagets fuktighet och vädrets inflytande.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.

Beläggning

Före beläggningen av ytan skall den relative fuktigheten mätas och avstämmas med det material som skall beläggas på ytan. Uttorkning beror bl.a. på temperatur, fuktighet och ventilation samt av den underliggande konstruktionen.
Plattläggning: 24 timmar vid +20°C.
Vattentätning och plattläggning: tidigast efter 2 dygn vid +20°C .

Märkning

IRRITERANDE.

Rengöring

Rester av PlaneMix 25 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Provningar

EMICODE test enlig GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

ALFIX®

ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej 11-13 DK-6000 Kolding
Telefon +45 75 52 90 11 Fax +45 75 50 40 11
alfix@alfix.dk alfix.dk

Hänvisningar

Spackelmassor - Plana underlag med Alfix
VÅTRUM - Vattentätt med Alfix
Produktinfo för:

- **Alfix Grundrent**
- **Alfix PlaneMixPrimer**
- **Alfix Epoxi Grunder**
- **Tillbehör till Alfix Spackelmassor**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

Arbetstemperatur	+10°C - +25°C
Densitet	2,1 kg/liter (upprört med vatten)
Flytegenskaper EN-12706	Ca 115 -125 mm
Användningstid	20 - 30 minuter vid +20°C
Gångbar	Efter 3 timmar vid +20ºC
Belastningsbar	Efter ca 1 dygn vid +20°C
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Tryckhållfasthet efter 28 dygn	25 - 35 N/mm²
Lagringstid	Min 12 månader i oöppnad förpackning

ALFIX®

ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej 11-13 DK-6000 Kolding
Telefon +45 75 52 90 11 Fax +45 75 50 40 11
alfix@alfix.dk alfix.dk

ALFIX A/S H. C. Ørstedsvej 11-13 DK-6000 Kolding
Telefon +45 75 52 90 11 Fax +45 75 50 40 11
alfix@alfix.dk alfix.dk