



Produkt

Åtgång

Förpackning

Underlag

Förbehandling

Bruksanvisning

Normalfix

Kakelfix, grått

För sättning/läggning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för montering av mineralull och cellplast samt för limning av block av betong och lättbetong.

- Inom- och utomhus
- Smidigt och lättarbetat
- Byggtjocklek upp till 5 mm
- CE-klassificering: C1 E

Grått, cementbaserat, plastförstärkt fästmassa.

Tandstorlek	Åtgång kg/m ²
4 x 4 mm	ca 1,2
6 x 6 mm	ca 1,8
8 x 8 mm	ca 2,5
10 x 10 mm	ca 3,1

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 25 kg.

Puts, tegel och lättbetong.
 Avjämningsskikt av bruk, äldre än 28 dygn.
 Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 6 månader
 Golv med cementbaserade spackelmassor.

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utförs med **Alfix Grundrent**. Utspackling av ojämnheter upp till 5 mm kan utföras med Alfix Normalfix. Starkt sugande underlag inomhus, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med **Alfix Primer** eller **Alfix PlaneMixPrimer**.

Utomhus tunngrundas sugande underlag med Alfix Normalfix

Fästmassan tillreds med ca 0,3 liter vatten per kg pulver, motsvarande 7,5 liter per 25 kg säck

Alfix Normalfix påföres underlaget med en slät spackel, varefter ytan kammats upp med en tandspackel. Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassan, normalt inom 20 - 30 minuter.

Kontrollera ibland, att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa. Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattornas storlek utförs dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden.

OBS!

Vissa storformat plattor och natursten kräver speciella förhållande.
 Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härdas.
 Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
 Korrigerigering kan normalt utföras inom ca 15 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.
 Torrtiden förlängs när **Alfix Flexbinder** tillsätts fästmassan.
 Golvvärme skall vara avstängd.

Märkning

IRRITERANDE.

Rengöring

Rester av Normalfix på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat.
 Cementbaserade produkter härdar i vatten. Håll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

Provningar

Provning enligt UEAtc-direktiv.

Andra underlag

Alfix Normalfix blandat med **Alfix Flexbinder** ger en flexibel fästmassa för platsättning på - till exempel - platsgjuten betong och betongelement äldre än 28 dygn, betonggolvs med uppvärmning, träbaserade skivor, plastlaminat, PVC och glasfiber.
 Även för bassäng-folie och ytor av rostskyddat stål.
 Kontakta vår tekniska service för vidare upplysningar.

Hänvisningar

Produktinfo:

- **Alfix Grundrent**
- **Alfix Primer**
- **Alfix PlaneMixPrimer**
- **Alfix Flexbinder**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,7 kg/liter (upprört med vatten)
Öppentid	Ca 20 minuter
Användningstid	Ca 5 timmar vid +20°C
Gångbar/fogning	Efter 1-2 dygn.
Fullt belastningsbar	Efter 14 dygn vid +20°C
Dragvidhäftning, betong	1,0 - 1,6 N/mm ²
Dragvidhäftning, frost/tö	0,8 - 1,2 N/mm ²
Klassificering EN 12004	C1 E
Lagringstid	Min 12 månader i öppnad förpackning