



Produkt

Färger

Åtgång

Förpackning

Allmänt

Cerafill 5

Kakelfog

För fogning av keramiska vägg- och golvplattor, mosaik och marmor.

- För fogbredder upp till 5 mm
- Ger en slät och enhetlig fog
- Mycket lämplig till sugande plattor
- Smidig konsistens
- Inom- och utomhus

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.

Innehåller kvartsand med kornstorlek upp till 0,3 mm.

Levereras i grå färg.

Färgnyckel kan beställas.

Plattstorlek - fogbredd	Åtgång per m ²
50 x 50 x 5 mm - 2 mm	ca 0,6 kg
100 x 100 x 7 mm - 4 mm	ca 0,9 kg
100 x 200 x 7 mm - 4 mm	ca 0,6 kg
150 x 150 x 7 mm - 4 mm	ca 0,6 kg
200 x 200 x 7 mm - 4 mm	ca 0,4 kg
200 x 200 x 7 mm - 5 mm	ca 0,5 kg

Plastlaminerade papperspåsar om 2 kg, 5 kg och 25 kg

Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samme djup. Starkt sugande plattor skall förvattnas före fogningen. Alternativt rekommenderas vatten- och smutsavvisande **Alfix Cerafill 5 colour**.

Till fogning av moderat och icke sugande plattor med fogbredder från 2 mm – 10 mm rekommenderas **Cerafill 10** eller **Cerafill 10 colour**.

Till fogning av större golvtytor och utomhus rekommenderas **Cerafill 15 quick**.

Vid fogbredder över 10 mm rekommenderas **Alfix Cerafill 20**.

Till fogar som utsätts för kraftig högtrycksspolning eller kemisk belastning rekommenderas **Alfix C2 Epoxifog**.

Bruksanvisning

Fogning kan normalt utföras ca 1 - 2 dygn efter avslutad sättning/läggning, beroende på vilken fästmassa som används.

Fogmassan blandas med ca 0,25 liter rent vatten per kg pulver till en smidig konsistens.

Alfix Cerafill 5 påføres med en mjuk gummisspackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.

När fogmassan har "satt sig", rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.

Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

Eventuell "fogfilm" på syrafasta plattor, kan efter 1 - 2 dygn tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel **Alfix Syr a'** eller **Alfix Klinkerrent**.

Vid de flesta tillfälle kan rengöring med rent vatten med tillsatt ättika vara tillräckligt för att ta bort eventuell fogslam

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd.

Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.

Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.

Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås (torka över med en fuktig svamp). Nyfogade ytor får icke täckas med till exempelplastfolie.

Undvik stora temperatur och fuktvariationer under härdningstiden.

Varierande sugförmåga från plattornas kantar och/eller för mycket vatten vid rengöring kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.

Färgskillnaderna minskar vid dagligt bruk. För att påskynda processen rekommenderas tvättning med till exempel såpa.

Använd icke torrt pulver att strö över de nyfyllda fogarna.

Märkning

IRRITERANDE.

Rengöring

Rester av Cerafill 5 på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning.

Cementbaserade fogmassor härdar under vatten. Håll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet!

Hänvisningar**Alfix rengöring- och skötselprogram**

Produktinfo för:

- **Alfix Syr a**
- **Alfix Klinkerrent**
- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 10 colour**
- **Alfix Cerafill 15 quick**
- **Alfix Cerafill 20**
- **Alfix C2 Epoxifog**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

Arbetstemperatur	Min +5°C - +30°C. Krav för godkända våtrum +10° C.
Densitet	2,0 kg/liter (upprört i vatten)
Användningstid	3-4 timmar vid +20°C
Gångbar	Efter ca 1 dygn vid +20°C
Fullt belastningsbar	Efter ca 14 dygn vid +20°C
Lagringstid	Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Nr. 0.201 S
Sep. 1997, SfB (4-) Sq 4
Senast reviderat maj 2009
Sida 4