



## Cerafill 15 quick

### Snabbhärdande golvfog

Flexibel och snabbhärdande fogbruk till fogning av hårdbrända, icke sugande keramiska plattor, klinker, mosaik och natursten.

- Fogbredder från 2 till 15 mm
- Lättflytande konsistens
- Ger fyllda och kompakta fogar
- Fogslam bränner inte fast på ytan
- Hög ytstyrka och färgstabilitet
- Till områden med mekaniskt slitage
- Gångbar efter 3 timmar
- Rekommenderas till större golvytor
- Inom- och utomhus
- Klassificering EN 13888: CG 2

#### Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.  
Infärgat med ljusäkta pigmenten.  
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

#### Färger

Levereras i flera färger.  
Grå, Koksgrå och Svartgrå.  
Färgnyckel kan beställas.

#### Åtgång

Plattstorlek - fogbredd	Åtgång per m <sup>2</sup>
50 x 50 x 5 mm - 2 mm	ca 0,8 kg
100 x 100 x 7 mm - 4 mm	ca 1,1 kg
150 x 150 x 7 mm - 4 mm	ca 1,0 kg
200 x 200 x 7 mm - 8 mm	ca 1,1 kg
300 x 300 x 10 mm - 12 mm	ca 1,6 kg

#### Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 25 kg.

#### Allmänt

Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup.  
Till fogning av starkt sugande kakel och fogbredd upp till 5 mm rekommenderas **Alfix Cerafill 5 colour**  
Till fogning av moderat och icke sugande plattor med fogbredder från 2 mm – 10 mm rekommenderas **Cerafill 10** eller **Cerafill 10 colour**.  
Vid fogbredder över 10 mm rekommenderas **Alfix Cerafill 20**.  
Till fogar som utsätts för kraftig högtrycksspolning eller kemisk belastning rekommenderas **Alfix C2 Epoxifog**.

## Bruksanvisning

Fogning kan normalt utföras ca 1 - 2 dygn efter avslutad plattläggning, beroende på vilken fästmassa som används.

Fogmassan blandas med ca 0,20-0,24 liter rent, kallt vatten per kg pulver, motsvarande 4 - 6 liter per 25 kg säck, till en lättflytande, klumpfri och smidig konsistens.

Fukta ytan med en urvriden svamp innan fogningen utföres.

Alfix Cerafill 15 Quick fördelas härefter med fogbrätt eller gummiskrapa diagonalt över fogarna. Flytegenskaperna gör, att fogmassan fyller eventuella hålrum under de keramiska plattorna. Det är därför viktigt att vara uppmärksam vid fogningen, så fogarna blir helt fyllda.

Dra eventuell på fogmassan ytterliggare en omgång och skrapa bort den överskjutande delen fogmassa.

När fogmassan har "satt sig", och fått en matt yta efter ca 40-60 min., rengörs ytan.

Först används en fuktig svamp, så ytan befuktas och fogmassan fördelas jämnt i fogarna.

Därefter tvättas ytan av med en väl urvriden svamp, som sköljs ofta i rent vatten. Arbeta diagonalt över ytan tills fogarna är snygga och släta, samt plattorna är rena.

Undvik att tvätta av för tidigt, då man tvättar ur fogarna för djupt och efterlämnar rester av fogmassan på plattornas yta.

Eventuell fogfilm på syrafasta ytor kan efter 12-24 timmar rengöras med ett surt medel till exempel **Alfix Syr a'** eller **Alfix Klinkerrent**.

Vid de flesta tillfälle kan rengöring med rent vatten med tillsatt ättika vara tillräckligt för att ta bort eventuell fogslam

**Vid användning av stående fogprocess finns särskild vägledning och beskrivning med detaljer omkring verktyg och teknik.**

### OBS!

Golvvärme skall vara avstängd.

Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.

Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.

Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås (torka över med en fuktig svamp). Nyfogade ytor får icke täckas med till ex. plastfolie.

Undvik stora temperatur och fuktvariationer under härdningstiden.

Varierande sugförmåga från plattornas kantar och/eller för mycket vatten vid rengöring kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.

Använd icke torrt pulver att strö över de nyfyllda fogarna.

## Märkning

## Rengöring

## Prövningar

LOKALIRRITERANDE.

.

Rester af Cerafill 15 quick på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning.

Cementbaserade fogmassor härdar under vatten. Håll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet!

**Hänvisningar****Alfix Rengöring- och skötselprogram**

Produktinfo för:

- **Alfix Syr a'**
- **Alfix Klinkerrent**
- **Alfix Cerafill 5 colour**
- **Alfix Cerafill 10**
- **Alfix Cerafill 10 colour**
- **Alfix Cerafill 20**
- **Alfix C2 Epoxifog**

**Varudeklaration**

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

**För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök [www.alfix.dk](http://www.alfix.dk)****Tekniska data**

<b>Arbetstemperatur</b>	Min +15°C - +25°C
<b>Densitet</b>	2,0 kg/liter (upprört i vatten)
<b>Användningstid</b>	30 - 40 minuter vid +20°C
<b>Gångbar</b>	Efter 3 - 5 timmar vid +20°C
<b>Fullt belastningsbar</b>	Efter 7 dygn vid +20°C
<b>Temperaturbeständighet</b>	-20°C - +80°C
<b>Klassificering - EN 13888</b>	CG 2
<b>Lagringstid</b>	Min 6 månader i öppnad förpackning.

Nr. 0.210 S  
Dec. 2007, SfB (4-) Sq 4  
Senast reviderat maj 2009  
Sida 4