



Primer / Vattenspärr

Används som förbehandling och fuktskydd på sugande underlag, och till vattentätning av formstabila underlag före montering av keramiska plattor.

- Effektivt skydd mot fukt och vatten
- Som förbehandling av sugande underlag
- Snabbtorkande
- Godkänd av Byggkeramikrådet

Polymerdispersion med svagt rödaktig spårfärg.

Produkt

Åtgång

Sugande underlag till exempel puts, tegel, lättbetong:	0,15 liter/m ² vid 1 strykning
Underlag:i våtrum	Alfix Primer/Vattenspärr förtunnad med vatten i förhållande 1:3. Appliceras med flat, styv pensel eller med roller till full täckning i 2 lager. Åtgång: Ca: 0,250 liter (motsvarande ca 300 g) Primer/Vattenspärr per m ²
Gipsskivor och fibergipsskivor:	0,25 liter/m ² vid 2 strykningar

Förpackning

Plasthinkar om 1 liter, 3 liter och 10 liter

Underlag

Put, tegel, lättbetong mm.
 Väggar och golv av betong.
 Gipsskivor och fibergipsskivor.
 Träbaserade skivor (endast golv).

Allmänt

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från damm. Alfix Primer (Vattenspärr) får ej användas på fuktiga underlag. Den påføres med bred, kraftig pensel eller roller till full täckning.

Bruksanvisning

Vattentäta väggar:
 Gipsskivor och fibergipsskivor behandlas med oförtunnad Alfix Primer (Vattenspärr) i 2 lager. Efter första strykningen, när ytan har torkat, förseglas skivskarvar, hörn och skruvrader med **Alfix Armeringsremsa**.

Förbehandling:
 Put, tegel, lättbetong och betong behandlas med Alfix Primer förtunnad med vatten i förhållandet 1:3. Ytor behandlas ytterligare 1 gång med oförtunnad primer.
 Vattentätning utförs med **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K Tätningsmassa**

Träbaserade skivor behandlas först med Alfix Primer förtunnad med vatten i förhållandet 1:3. Därefter behandlas ytan ytterligare 1 gång, nu med oförtunnad primer.
 Vattentätning utförs med **Alfix 1K Tätningsmassa** eller **Alfix 2K**

Märkning

Tätningssmassa.

Ingen.

Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen har torkat. Torkad dispersion kan avlägsnas med lösningsmedel t ex aceton eller toluen.

Viktigt!

Använd skyddshandskar under arbetet, då produkten häftar starkt till huden.

Plattsättning

Montering av keramiska plattor utförs med **Alfix Universalfix**, **Alfix Letfix extra**, **Alfix Combifix** eller **Alfix Profix extra**, typ beroende av underlag och plattor.

Provningar

Provning utförd av SP- Sveriges provnings- och Forskningsinstitut. Vattentätthet enligt SP- metod 1737 utgåva 3 för vägg.

Hänvisningar

VÅTRUM - Vattentätt med Alfix

Produktinfo for:

- **Alfix 1K Tätningssmassa**
- **Alfix 2K Tätningssmassa**
- **Alfix Universalfix**
- **Alfix Letfix extra**
- **Alfix Combifix**
- **Alfix Profix extra**
- **Tillbehör till Alfix Tätningssystem**

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.dk

Tekniska data

Arbetstemperatur	Min +10°C
Densitet	1,2 kg/liter
Torrtid	Ca 1 timme vid +20°C
Färg	Svagt rödaktig
Lagringstid	Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning