



## PlaneMixPrimer

Primer för Alfix PlaneMix golvspackel

Används som förbehandling på skilda typer av underlag. Produkten förbättrar vidhäftningen för den fortsatta spacklingen.

- Inom- och utomhus
- Fäster på de flesta underlag
- Hög vattenfasthet
- Låg emission

Polymerdispersion

### Produkt

### Åtgång

Underlag	Blandning	Åtgång koncentrerad primer
Betong, avjämnings- eller spackelskikt	1 del primer/ 3 delar vatten	Ca 0,06 liter/m <sup>2</sup> .
Betong eller spackellager, utomhus	1 del primer/ 6 delar vatten	Ca 0,05 liter/m <sup>2</sup> .
Träbaserade underlag	Oförtunnad	Ca 0,20 liter/m <sup>2</sup> .
Befintliga plattor, terrazzo, vinyl och målning/lack	1 del primer + 2 delar spackelpulver	Ca 0,15 liter/m <sup>2</sup> .

### Förpackning

1 liter, 2,5 liter och 10 liter plastdunkar.

### Allmänt

Underlaget skall vara stabilt rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får ej ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvårester utföres med **Alfix Grundrent**. Kontrollera att eventuell målarfärg sitter fast och inte smetar.

Släta eller täta ytor råslipas/mattas.

### Bruksanvisning

Till normalt sugande underlag, blandas Alfix MixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3. Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2. Utomhus primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd med vatten 1:6. Alfix PlaneMixPrimer påförs med bred, kraftig pensel, kvast eller roller och arbetas grundligt in i ytan så att det inte bildas sjöar.

Ytan ska vara helt torr före vidare behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10°C.

**Minsta torr tid vid +20 °C:** 1 timme.

Om avjämning/spackling utförs i flera skikt, ska PlaneMixPrimer mellan varje nytt skikt. Vid starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra primning.

### Märkning

Ingen

### Rengöring

Verktyg rengöres i vatten innan dispersionen torkat. Torkad primer kan endast avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel till exempel acetone.

### Hänvisningar

Produktinfo for

- **Alfix Grundrent**
- **Alfix PlaneMix 50**
- **Alfix PlaneMix 20**

#### Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

**För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök [www.alfix.dk](http://www.alfix.dk)**

### Tekniska data

<b>Arbetstemperatur</b>	Min +10°C
<b>Densitet</b>	Ca 1,0 kg/liter
<b>Torrtime</b>	Min 1 timme vid +20°C
<b>Lagringstid</b>	Min 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning.