



### Binder til PlaneMix gulvsparkelmasser

Til opprøring i Alfix sparkelmasser for å oppnå høyere fleksibilitet og deformasjonsevne på ustabile eller kritiske underlag.

- Innendørs i tørre rom
- Øker fleksibiliteten av gulvsparkelmasser
- Til slemming på tette underlag
- Forbedrer overflatens fleksibilitet og slitestyrke
- Lav emisjon

#### Produkt

Polymerdispersjon tilsatt grønn røpefarge.

#### Forbruk

Til iblanding: Ca. 0,08 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 1,6 liter PlaneMixBinder til 20 kg PlaneMix.

#### Produkt

Produkt	Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 20	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 50	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vann pr. 20 kg

Til kosting/slemming: Ca. 0,3 liter konsentrert PlaneMixBinder pr. m<sup>2</sup>.

#### Emballasje

10 liters plastdunker.

#### Underlag

Undergolv av betong.  
Keramiske fliser, terrazzo.  
Tre.  
Vinyl og lignende.  
Stål.  
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

#### Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.

Betonunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:3.

Tette underlag slemmes, dvs det kostes over med gresskost eller murkost med et tynt lag PlaneMixBinder og PlaneMix i forholdet 1:2. Alternativt brukes Alfix Epoxy Grunner med istrøing av sand.

Priming av andre underlag: Kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Temperaturen bør ikke være lavere enn +10 °C.

#### Bruksanvisning

Hell vann og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør til binderen er jevnt fordelt i vannet. Dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, lettflytende masse. Bruk eventuelt blandekar med mikser til flere poser av gangen.

#### Bemerk!

Når man tilsetter PlaneMixBinder til sparkelmasse kreves det at den opprinnelige vannmengden reduseres som beskrevet i tabellen under avsnittet med forbruk. Tilsetning av PlaneMix Binder medfører forlenget tørketid og moderat reduksjon av sparkelmassens flyteevne.

Hvis avretting/sparkling utføres i flere lag skal det primes med PlaneMix Primer for hvert nytt lag. På sterkt sugende underlag kan det være nødvendig med ekstra priming.

#### Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktøy mv. fjernes med vann før avbindingen er begynt. Cementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

#### Avprøvninger

Det Norske Veritas AS:

Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"

Identification number: 0575

**Henvisninger**

Sparkelmasser - Plane underlag med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunner

HMS

Kontakt vår Service-tekniske avdeling i tvilstilfeller.

For siste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.com](http://alfix.com)

**Tekniske data**

Arbeidstemperatur Minimum +10 °C

Densitet 1,0 kg/liter

Lagring Ca. 12 måneder, frostfritt i uåpnet emballasje