



Universalfog

- För ikke eller svagt sugande kakel, klinker, mosaik och natursten
- Inom- och utomhus
- Fogbredd från 2 till 10 mm
- Hög ytstyrka och färgstabilitet
- Vatten och smutsavvisande
- Klara och intensiva kulörer
- Ger en enhetlig yta
- Smidig konsistens

Produkt

Cementbaserad, plasticerad fogmassa.
Infärgad med ljusäkta pigment.
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i flera färger.
Vit, Grå (opigmenterad), Ljusgrå, Stålgrå, Koksgrå, Antracitgrå, Svartgrå och Ljus beige.
Färgnyckel kan beställas

Åtgång

0,8 – 1,3 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

Allmänt

Fogning kan normalt utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup.
För starkt sugande kakelplattor rekommenderas Alfix CeraFill 5 colour.
Vid fogbredder över 10 mm rekommenderas CeraFill 16 classic eller Alfix CeraFill 20.

Bruksanvisning

Blanda med 0,20 - 0,24 liter rent kallt vatten pr kg pulver. Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvert under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och ytan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ha stått ett par minuter.
Alfix CeraFill 10 colour påføres med fogbrätt alt. en mjuk gummispäckel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa. När fogmassan är yttorr, inom 1 timme, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

Eventuell "fogfilm" på syrafasta plattor, kan efter 1–2 dygn tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a'.

I de flesta fall kan rengöring med rent vatten med tillsatt ättika vara tillräckligt för att ta bort eventuellt fogslam.

OBS!

Fogmassan innehåller färgpigment, som kan vara svåra att få bort från vissa typer av plattor. I tveksamma fall bör man göra ett prov.
Infärgade fogmassor kan i början avge överskotts färg.
Golvvarme skall vara avstängd. Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås (torka över med en fuktig svamp).

Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.
Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

- Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger.
Åtgärd: *Tvätta med t.ex. Alfix Syr a'.*
- Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka.
Åtgärd: *Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.*
- Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå.
Åtgärd: *Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.*
- Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen.
Åtgärd: *Tvätta av flera gånger med en blandning av tvåflingor och vatten.*

Rengöring

Rester av Alfix CeraFill 10 colour på plattor och verktyg tas bort med vatten, innan fogmassan härdare. Cementbaserade produkter härdare i vatten, skölj därför aldrig rester ut i avlopp.

Prövningar

Enligt EN 13888

Hänvisningar

Alfix rengöring- och skötselprogram

Produktinfo för:

- Alfix Syr a'
- Alfix Klinkerrent
- Alfix CeraFill 5 colour
- Alfix CeraFill 10 colour
- Alfix CeraFill 16 classic
- Alfix CeraFill 20
- Alfix C2 Epoxifog

Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

| | |
|---------------------------|---|
| Arbetstemperatur | Min +5°C - +25°C. Krav för godkända våtrum +10° C. |
| Densitet | 2,0 kg/liter (upprört i vatten) |
| Användningstid | 1–2 timmar vid +20°C |
| Gångbar | Efter ca 1 dygn vid +20°C |
| Fullt belastningsbar | Efter ca 14 dygn vid +20°C |
| Klassificering - EN 13888 | CG 2 W A, högsta klass |
| Lagringstid | Min 12 månader i oöppnad förpackning. |