



För förbehandling vid fogning med Alfix M-Silicon

- Förbättrar vidhäftning till plattorna
- För områden med kontinuerlig vattenbelastning
- Speciellt utvecklat för pooler, badanläggningar
- Inomhus och utomhus

Produkt

Snabbtorkande, tunn klar vätska.
Innehåller lösningsmedel.

Åtgång

Ca 250 löpmeter per burk.

Förpackning

500 ml burk

Förbehandling

Rester av fästmassa eller fogmassa tas bort ända ner till underlaget.
Dammsug och avfetta med aceton eller rödsprit.
Fogens vidhäftningsytor skall vara torra och väl rengjorda.

Bruksanvisning

Montera maskeringstejp längs plattans kant.
Alfix P-Primer påförs i ett jämnt lager på båda häftytorna, låt torka.
I bassänger skall mjukfogens kant alltid primas och ha en fogbredd mellan 10 och 15 mm.

Rengöring

Rester av Alfix P-Primer på verktyg och liknande rengöras omedelbart efter användning med rödsprit.
Härdad primer kan endast avlägsnas mekaniskt.

Hänvisningar

Produktinfo:
• Alfix M-Silicon
Säkerhetsdatablad

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +40°C
Yttorktid	Ca 1 timme vid +20°C
Lagertid	Ca 12 mån i oöppnad förpackning och i svalt utrymme

