



Binder till PlaneMix golvspackel

För inblandning i Alfix spackel för att uppnå högre flexibilitet och duktilitet på instabila eller kritiska underlag.

- Inomhus i torra utrymmen
- Ökar flexibiliteten hos golvspackel
- För bestrykning av täta underlag
- Förbättrar ytans seghet och slitstyrka
- Låga utsläpp

Produkt

Polymerdispersion med tillsats av grön indikatorfärg.

Åtgång

För inblandning : Cirka 0,08 liter per PlaneMixBinder per kg PlaneMix pulver, motsvarande 1,6 liter PlaneMixBinder till 20 kg PlaneMix.

Produkt

PlaneMix 10
PlaneMix 20
PlaneMix 50

Dosering/Blandning

Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vatten per 20 kg
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vatten per 20 kg
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vatten per 20 kg

För påstrykning: Ca 0,3 liter koncentrerad PlaneMixBinder per m².

Förpackning

10-liters plastdunkar.

Underlag

Undergolv av betong.

Keramiska plattor, terrazzo.

Trä.

Vinyl och liknande.

Stål.

För ytterligare information kontakta vår servicetekniska avdelning

Förbehandling

Underlaget måste vara hållbart och rent från damm, fett och ytslam.

Betongunderlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten i förhållande 1:3.

Täta underlag bestrys med PlaneMixBinder och PlaneMix i förhållande 1:2. Alternativt kan du använda

Alfix Epoxy Grunder med tillsättning av sand.

Grundning av andra underlag: Kontakta vår servicetekniska avdelning.

Temperaturen bör inte vara lägre än +10 °C.

Bruksanvisning

Häll vatten och PlaneMixBinder i en ren behållare och rör om tills bindern är jämnt fördelad i vattnet. Häll i pulvret under omrörning till en klumpfri, lättflytande massa. Använd eventuellt blandkar med mixer för flera påsar åt gången.

OBS!

Tillsättning av PlaneMixBinder i spackelmasa kräver att den ursprungliga vattenmängden minskas enligt tabellen i avsnittet om förbrukning. Tillägg av PlaneMix Binder medför längre torktid och måttlig minskning av spackelmassans flytförmåga.

Om utjämning/spackling görs i flera skikt, måste man prima med Primer PlaneMix för varje nytt skikt. På starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra priming.

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktyg m.m. tas bort med vatten före avbindning. Cementbaserade produkter härdar i vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Provningar

Det Norske Veritas AS:

Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"

Identification number: 0575

Hänvisningar

Spackel - Plana underlag med Alfix

Produktinfo för:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunder

Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet, kontakta vår servicetekniska avdelning.

För den mest aktuella utgåvan av detta datablad, besök alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur Minst +10 °C

Densitet 1,0 kg/liter

Lagring Cirka 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning