



Flexibelt fasadlim – Lätt

- För montering/sättning av fasadisolering
- För mineralull och cellplast, EPS/XPS
- För användning inom- och utomhus
- Lätt, smidig och hållfast konsistens
- Mycket lämplig för utjämning av gropar och ojämnheter
- Låg åtgång
- Skiktjocklek 3 - 30 mm

Produkt

Cementbaserat konstmaterialförstärkt pulver med lätta tillsatsmaterial. Kornstorlek upp till 1 mm.

Färg

Ljusgrå

Åtgång

För utjämning: 0,9 - 1 kg/m² per mm.

För montering: Cirka 3 kg/m².

Förpackning

18 kg plastlaminerade pappersäcker.

Underlag

Används på fasta underlag av betong, murverk, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Isolering

Fasadskivor av mineralull.

Cellplastisolering av expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS).

Vid val av isoleringsmaterial måste man vara uppmärksam på nationella regler vad gäller brandisolering. Kontakta vår Service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt och rengjort från färg, lösa murbruchsrester, fett, salt, beväxtning och annan smuts.

Utskjutande delar och gropar ska utjämnas. Utjämning av gropar och ojämnheter kan utföras med Alfix DuraPuds 830 isoleringslim upp till 30 mm. Utjämning i heltäckande skikt dock högst 10 mm.

Starkt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd 1:6 med rent vatten.

Bruksanvisning

Upprörning sker med cirka 4,7 – 5,0 liter rent, kallt vatten för varje 18 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under omrörning till en klumpfri massa. Använd borrmaskin med rörkrok eller blandare. Efter ett par minuter rörs putsen om igen och är sedan färdig för användning.

Fasadisoleringsskivor – ojämn underlag

Lägg isoleringsskivan på ett fast underlag med baksidan upp. Lägg på DuraPuds 830 fasadlim på skivan med en lagningslev. Lägg en jämn remsa hela vägen längs kanten, cirka 5 cm bred. Tryck sedan av slevan längs kanten och tryck limmet cirka 1 cm innanför kanten. Lägg på lim av en handflatas storlek på 3 ställen längs mitten av skivan.

Tryck/pressa fast skivan, med det nyss påförda limmet, mot väggen. Skivorna ska monteras i förband och helt tätt ihop. Passningsbitar hellimmas. Mot fönster och utvändiga hörn används alltid fabrikkskurna kanter, vilka ska vara raka och i vinkel. Undvik lim i skivskarvar. Limkontaktytan mellan isolering och underlag ska utgöra minst 50 %.

Fasadisoleringskivor/lameller – plant underlag

Lägg på DuraPuds 830 fasadlim med minst 10 x 10 mm tandspackel på hela skivan baksida. Undvik lim på kanterna.

Tryck/pressa fast skivan, med det nyss påförda limmet, mot väggen. Skivorna ska monteras i förband och helt tätt ihop. Mot fönster och utvändiga hörn används alltid fabrikkskurna kanter, vilka ska vara raka och i vinkel.

Limkontaktytan mellan isolering och underlag ska utgöra cirka 100 %.

OBS!

Ytterligere vatten får inte tillsättas till putsen när den börjat hårdna. Utomhusarbete med fästputs bör endast utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25 °C, dock inte i direkt solsken. Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 °C, ska fasader täckas. Utvändig putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Montering av isolerhållare

Isolerhållare får inte monteras förrän isoleringslimmet har härdat klart, normalt efter 1 - 2 dygn.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 830 isoleringslim på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det härdnat. Cementbaserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Tester

SP Fire 105

Hänvisningar

Produktinfo för:

- DuraPuds 810
 - Tillbehör till DuraPuds
- Säkerhetsdatablad

Vid eventuell tveksamhet, kontakt vår Service-tekniska avdelning.
För senaste uppdaterade utgåva av detta datablad, besök alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5 °C - +25 °C
Densitet	1,1 - 1,2 kg/liter utrörd med vatten
Användningstid	2 - 3 timmar vid +20 °C
Ångdiffusion	μ-värde: ≤ 25
Torktid	24 timmar vid minst +15 °C
Tryckhållfasthet	> 5 N/mm ²
Brandklass	Obrännbar
Exponeringsklass	-
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid minst +15 °C
Lagring	Minst 12 månader i oöppnad förpackning