



Universalfuge

- Til keramiske fliser og natursten med moderat eller lav sugning
- Fugebredde fra 2 mm til 10 mm
- Klare og intense farver
- Vand- og smudsafvisende
- Høj styrke og fleksibilitet
- Inden- og udendørs anvendelse
- Giver en jævn og ensartet overflade
- Smidig konsistens



Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

Farver

Leveres i hvid, grå (upigmenteret), lysegrå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antracitgrå, sortgrå, lys beige og jura beige. Fugefarvenøgle kan rekvireres.



Hvid



Lysegrå



Grå



Manhattan
Stålgrå



Koksgrå



Antracitgrå



Sortgrå



Lys beige



Jura beige

Forbrug

0,5 - 1,5 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

Generelt

Anvendes til fliser, klinker, mosaik og natursten.

Til fugning af stærkt sugende fliser anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5.

Til sarte natursten anbefales Alfix QuickFuge Premium 8.

Ved fugebredde over 10 mm anvendes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 20.

Fugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. På visse typer fliser f.eks. med mat eller åben overflade, kan rester af fugemasse være vanskelig at fjerne.

I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning.

Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet.

Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning.

Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.

Max. fremløbstemperatur +35°C.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,20 - 0,24 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre indtil konsistensen er homogen og uden klumper. Efter et par minutters hviletid gennemrøres fugemassen inden brug.

Alfix UniversalFuge påføres med fugebræt diagonalt over fugerne, så fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt. Når fugemassen er fast i overfladen, indenfor 1 time, rengøres med hårdt opvredet svamp, der jævnlgt skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Slutrengør overfladen med en hårdt opvredet svamp.

Bemærk! For tidlig afvaskning med våd svamp eller varierende udtørningsforhold kan forårsage farveforskelle i fugerne.

Eventuelt fugeslør på syrefaste fliser kan efter 12 - 24 timer afvaskes med en mild eddike/vand blanding.

Til fastsiddende fugeslør anvendes f.eks. Alfix Syr a'.

Høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Undgå at afdække med plastfolie eller efterlade blankt vand i fugerne de første 3-4 døgn.

Forventet udfald

De færdige fuger bør være ensartet fyldte og fremstå med ensartet farve.

Følgende forhold vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven:

- Tidlig afvaskning med våd svamp kan gøre, at farven bliver for lys. Dette er mest udpræget ved mørke farver.

Afhjælpning: Foretag afsyring med f.eks Alfix Syr a'.

- Hurtig udtørring kan medføre, at farven bliver for lys og at fugen mangler styrke.

Afhjælpning: Hold overfladen fugtig. Afvask med fugtig svamp.

- Reparationer eller samlinger efter arbejdsstop kan forårsage farveforskelle.

Afhjælpning: Udkrads fugerne og foretag omfugning. Afvaskning bør ske i flere omgange med hårdt opvredet svamp.

- Fugt fra underlag, uens sugeevne fra flisekanter kan gøre, at farven bliver stedvis mørkere.

Afhjælpning: Afvask flere gange med en blanding af sæbespåner/vand.

Rengøring

Rester af Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.

Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelserie

Produktinfo for:

Alfix FineFuge - CeraFill 5

Alfix QuickFuge - Premium 8

Alfix IndustryFuge - CeraFill 18

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20

Alfix Syr a'

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/ gangbar

Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Klassificering EN 13888

CG 2 W A, høj klasse

Lagring

Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage.

Varenumre

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
5 kg	Hvid	4505	5208097
5 kg	Grå	4045	5102299
5 kg	Lysegrå	4515	5171974
5 kg	Manhattan Stålgrå	4525	5171976
5 kg	Koksgrå	4535	5171978
5 kg	Antracitgrå	4565	5171982
5 kg	Sortgrå	4545	1276280
5 kg	Lys beige	4555	5171980
5 kg	Jura beige	4585	1270775

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
20 kg	Hvid	4501	1680163
20 kg	Grå	4041	1609629
20 kg	Lysegrå	4511	1588074
20 kg	Manhattan Stålgrå	4521	1670998
20 kg	Koksgrå	4531	1588084
20 kg	Antracitgrå	4561	1588077
20 kg	Sortgrå	4541	1680171
20 kg	Lys beige	4551	1588081