



Binder til PlaneMix gulvspartelmasser

Til oprøring i Alfix spartelmasser for at opnå højere fleksibilitet og deformationsevne på ustabile eller kritiske underlag.

- Indendørs i tørre rum
- Øger fleksibiliteten af gulvspartelmasser
- Til svumning på tætte underlag
- Forbedrer overfladens sejhed og slidstyrke
- Lav emission

Produkt

Polymerdispersion tilsat grøn røbefarve.

Forbrug

Til iblanding: Ca. 0,08 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 1,6 liter PlaneMixBinder til 20 kg PlaneMix.

Produkt	Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10	Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 20	Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vand pr. 20 kg
PlaneMix 50	Tilsæt 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vand pr. 20 kg

Til svumning: Ca. 0,3 liter koncentreret PlaneMixBinder pr. m².

Emballage

10 liter plastdunke.

Underlag

Undergulve af beton.

Keramiske fliser, terrazzo.

Træ.

Vinyl og lignende.

Stål.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.

Betonunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:3.

Tætte underlag svummes med PlaneMixBinder og PlaneMix i forhold 1:2. Alternativt anvendes Alfix Epoxy Grunder med istrøning af sand.

Primning af andre underlag: Kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Temperaturen bør ikke være lavere end +10°C.

Brugsanvisning

Hæld vand og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør, indtil binderen er jævnt fordelt i vandet. Drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til flere poser ad gangen.

Bemærk!

Tilsætning af PlaneMixBinder til spartelmasse kræver, at den oprindelige vandmængde reduceres som beskrevet i tabellen under afsnit med forbrug. Tilsætning af PlaneMix Binder medfører forlænget tørretid og moderat reduktion af spartelmassens flydeevne.

Hvis afretning/spartling udføres i flere lag, skal der primes med PlaneMix Primer for hvert nyt lag. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt med ekstra primning.

Rengøring

Rester af Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cement-baserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

Det Norske Veritas AS:

Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"

Identification number: 0575

Henvisninger

Spartelmasser - Plane underlag med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunder

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur Minimum +10°C

Densitet 1,0 kg/liter

Lagring Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage