



### Fikseringslim

Til fiksering af tæppefliser.  
Belægningen fikseres uden at være permanent fastlimet.

- Lav emission
- Fri for opløsningsmidler
- Vedvarende klæbrig
- God vedhæftning
- Egnet til belastning med stolehjul
- Emicode: EC1

### Produkt

Hvid, tyndflydende lim baseret på polymerdispersion.

### Forbrug

Underlag	Forbrug g/m <sup>2</sup>	Forbrug ml/m <sup>2</sup>
Ikke sugende	50-100	40-90
Sugende	100-150	90-140

Ved tæppefliser med grov bagside kan forbruget være dobbelt så stort.

### Emballage

11,5 kg / 10 liter plastdunk

### Underlag

Cementbaserede undergulve med max. fugtighed på 85% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm<sup>2</sup>  
Hårde træfiber- og spånplader samt krydsfiner.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.

Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Ujævne undergulve spartles med en velegnet Alfix spartelmasse i minimum 2 mm lagtykkelse.

Rumtemperatur: Min. +18°C

Underlagets temperatur: Min. +15°C.

Relativ luftfugtighed: 40-80% RF.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

### Brugsanvisning

Alfix ElastaCol 035 påføres underlaget med pensel eller malerrulle.

Til belægninger med grov bagside kan der være behov for en ekstra påføring.

Når limen er tørret op til en klar film, efter ca. 30-60 minutter, kan belægningen monteres. Afluftningstiden afhænger af temperatur og underlagets sugsevne.

Belægningen presses godt fast. Undgå eventuelle lufttommer.

### Bemærk

Limen beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og anvendes snarest derefter.

Gulvvarme skal slukkes mindst 24 timer før montering og tidligst tilsluttes 24 timer efter montering. Temperaturen øges gradvis med max. +5°C pr. døgn.

### Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verleigestoff.

### Rengøring

Rester af ElastaCol 035 på værktøj mv. rengøres med vand inden afbinding. Spild aftørres med en våd klud før limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med et egnet opløsningsmiddel f.eks. acetone eller sprit

## Henvisninger

Produktinfo:

- Alfix PlaneMix

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.

For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Densitet 1,15 kg/l

Rumtemperatur Min. +18°C

Afluftningstid # 60 minutter

Tørretid 1 døgn, afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag  
Tåler let belastning umiddelbart efter montering.

Emicode EC 1

Lagring: Min. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage

# De angivne værdier er opnået ved 23°C-50% RF og må derfor kun betragtes som vejledende.