



Fikseringslim

- Til design- og cushion-vinyl på plane gulve
- Fiksering uden permanent fastlimning
- Fri for opløsningsmidler
- Tåler mekanisk belastning med stolehjul
- God fordelingsevne under flisen
- Ingen synlige spor efter spartelen
- Let at påføre
- Ekstrem lang åbentid
- Høj vedvarende klæbekraft

Produkt

Blå, flydende lim baseret på akryldispersion.

Forbrug

Underlag	Forbrug g/m ²	Forbrug ml/m ²
Sugende	125-150	95-145

Emballage

10,0 kg / ca. 9,6 liter spand

Underlag

Cementbaserede undergulve med max. fugtighed på 85% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm².

Anhydrit gulve, slebet med sandpapir og støvsuget og primet.

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv og fedt.

Spartlede underlag slibes og støvsuges.

Ujævne undergulve spartles med en velegnet Alfix spartelmasse i minimum 2 mm lagtykkelse.

Rumtemperatur: 18 - 23°C

Underlagets temperatur: Min. 15°C., Max 20 °C

Relativ luftfugtighed: 40-80% RF.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Brugsanvisning

Alfix ElastaCol 036 påføres underlaget med pensel eller rulle til et ensartet heldækkende lag.

Belægningen kan monteres direkte i såvel den våde lim som halvtør og tør lim.

Efter påføring af Alfix ElastaCol 036 monteres fliserne omhyggeligt og gnides eller rulles fast til underlaget.

Tørretiden afhænger af temperatur og underlagets sugsevne, men min. 24 timer.

Bemærk

Vinylen skal akklimatiseres i min. 48 timer i det rum, hvor den skal monteres

Limenes beskyttes mod træk, sol- og varmepåvirkning.

Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og anvendes snarest derefter.

Pletter af frisk lim fjernes omgående med en ren, "damp" klud

Gulvvarme skal slukkes mindst 24 timer før montering og tidligst tilsluttes 24 timer efter montering.

Temperaturen øges gradvis med max. +5°C pr. døgn.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Rengøring

Rester af ElastaCol 036 på værktøj mv. rengøres med vand inden afbinding. Spild aftørres med en våd klud før limen tørrer. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med et egnet opløsningsmiddel f.eks. acetone eller sprit.

Henvisninger

Produktinfo:

- Alfix PlaneMix
- Alfix PlaneMixPrimer

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vor Service-tekniske afdeling.
For senest ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Densitet 1,04 kg/l
Rumtemperatur Min. +18°C

Tørretid # 24 timer , afhængig af temperatur, luftfugtighed og underlag
Tåler let belastning umiddelbart efter montering.

Lagring Min. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage

De angivne værdier er opnået ved 23°C-50% RF og må derfor kun betragtes som vejledende.