

JORDFUGTIG STØBEMASSE



Støbemasse til slidlag

- Til støbning, afretning og reparation af betonunderlag
- Nem sammenpudning af overfladen
- Velegnet til vådrum og gulvvarme
- Pumpbar eller manuel udlægning
- Gangbar dagen efter støbning
- Ideel ved renoveringsopgaver
- Normalhærdende

Alfix PlaneMix 90 Plus
Jordfugtig støbemasse

Murerne udtaler

- "God bearbejdning og nem afretning med den jordfugtige støb"
- "Overfladen er fin at pudse sammen og nem at lukke"
- "God kornkurve – passende grovhed"
- "God overfladestyrke og tørring til næste dag"



**INDEN- OG UDENDØRS
ANVENDELSE**

**VANDFORBRUG
1,8 - 2,0 LITER PR. 20 KG POSE**

**VELEGNET TIL OPBYGNING
AF FALD I VÅDRUM**

Alfix PlaneMix 90 Plus, 20 kg Jordfugtig støbemasse



Tekniske data

Arbejdstemperatur	+10°C - +25°C
Densitet	1,9 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	1-2 timer ved +20°C
Gangbar	Ca. efter 18 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Trykstyrke efter 28 døgn	>25 N/mm ²
Bøjningstrækstyrke	5 N/mm ²
Vedhæftning	Sammenhængsstyrke ca. 1,5 N/mm ²
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage



Enhed	Varenr.	DB-nr.
20 kg	0960	2353988

ALFIX[®]
Ansvarlig styrke