

JORDFUKTIG SLIPSATS



Jordfuktig slipsats för slitlager

- För gjutning, avjämning och reparation av betongunderlag
- Enkel sammanputsning av ytan
- Lämplig för våtrum och golvvärme
- Pumpbar eller manuell utläggning
- Gångbar dagen efter gjutning
- Idealisk för renoveringsprojekt
- Normalhårdande

Alfix PlaneMix 90 Plus
Jordfuktig slipsats

Utlåtanden från plattsättare

- "God bearbetning och enkel avjämning med den jordfuktiga gjutmassan"
- "Ytan går fint att putsa samman och enkel att försluta"
- "God kornkurva – lämplig grovlek"
- "God ythållfasthet och torkning till nästa dag"

**FÖR ANVÄNDNING
INOMHUS OCH UTOMHUS**

**VATTENÅTGÅNG
1,8–2,0 LITER PER 20 KG PÅSE**

**LÄMPLIG FÖR UPPBYGGNAD
AV FALL I VÅTRUM**

Alfix PlaneMix 90 Plus, 20 kg
Jordfuktig slipsats



Tekniska data

Arbetstemperatur	+10 °C till +25 °C
Densitet	1,9 kg/liter uppblandat med vatten
Användningstid	1–2 timmar vid +20 °C
Gångbar	Ca efter 18 timmar vid +20 °C
Fullt belastningsbar	Efter 14 dygn vid +20 °C
Tryckhållfasthet efter 28 dygn	>25 N/mm ²
Böjningshållfasthet	5 N/mm ²
Vidhäftning	Sammanhållningsstyrka ca 1,5 N/mm ²
Lagringstid	Min. 12 månader i oöppnad förpackning



Enhet	Artikelnr	EAN-nr
20 kg	0960	5701882009604

ALFIX[®]
Ansvarig styrka