



Indledning

Storkøkkener har højere belastning end, hvad der normalt forventes i vådrum i boliger. Ofte anvendes hedvand- eller højtrykspuling, brug af stærke rengøringsmidler, og luftfugtigheden kan være høj over længere tid. Gulve får hård punktbelastning f.eks. i forbindelse med brug af palleløftere, og det stiller derfor særlige krav til underkonstruktionen. Fliser- og fugekvalitet samt gulv afløb skal være tilpasset storkøkkenen.



Almene råd

- I hårdt vandbelastet miljø anbefales massive underlag. Fugtfølsomme organiske materialer bør undgås.
- Ved lette vægge i middel vandbelastet miljø, anbefales pladeunderlag som ikke er fugtfølsomme.
- Gulv afløb skal være egnede til storkøkken eller industri og forsynet med flange for smøremembran som f.eks. Blücher: "Justerbar industriafløb".
- Kontroller at gulve har tilstrækkeligt fald. Min. alder på beton: 1 måned. Max. fugtindhold 90%RF.
- Gulvklinter bør have en vandoptagelse på $\leq 0,5\%$ og være skrid hæmmende.
- Format på gulvklinter bør ikke vælges større end 300 x 300 mm. Klinter på gulve, der udsættes for hård mekanisk belastning, bør være i min. 12 mm tykkelse.
- Krav til fugearbejdets kvalitet bør fastlægges forud, f.eks. ved prøvefugning af et passende areal til godkendelse.
- Elastiske fuger bør generelt begrænses til fuger med forventede konstruktionsbetingede bevægelser.

Gulve

Betonunderlag skal være min. styrkeklasse 25 N/mm² og sammenhængsstyrke skal være $\geq 1,5$ N/mm². Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt, salte, begroninger og andet snavs.

Vægge

Puds, murværk, porebeton, beton, letklinkerbeton samt vådrumplader af cement. Underlaget skal være overflade- eller hvidtørt, bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og cementslam samt være fri for gennemgående revner, udblomstringer og forskallingsolie.

Produkter

Alfix PlaneMixPrimer
Alfix PlaneMix S40
Alfix PlaneMix S12 rapid
Alfix 2K Tætningsmasse
Alfix VT Tætningsbånd
Alfix VT Hjørner
Alfix Seal-Strip
Alfix ProFix Plus
Alfix CombiQuickFix
Alfix IndustryFuge - CeraFill 18
Alfix M-Silicon

Alternative produkter

Alfix Epoxy Membran
Alfix EpoxyFuge 20
Alfix EpoxyFuge 1025



Opretning

Alfix PlaneMix S12 rapid kan anvendes til opretning af huller, ujævnheder og opbygning af fald til lagtykkelser min. op til 12 mm.

Bemærk: Anvendelse i vådzone kræver efterfølgende beskyttelse med membran.

Oprøring: 0,2-0,3 liter rent, koldt vand pr. kg pulver afhængig af opgave og ønsket konsistens.

Tørretid inden vandtætning/fliselægning: Min. 2 timer.



Alfix PlaneMix S40 kan anvendes til opretning og reparation fra 5 - 40 mm lagtykkelse på konstruktioner, hvor der stilles særligt høje krav til både betonunderlag og pudslag.

Oprøring (væg): 3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.

Oprøring (gulv): 2,7 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose.

Tørretid inden vandtætning/fliselægning: Min. 3 døgn.



Vandtætning af gulv og væg



Forbehandling

Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Forbrug: Ca. 0,1 liter/m².
Tørretid: Ca. 1 time.



Forseglinger

Flanger på gulvafløb rengøres for evt. primer og affedtes med sprit eller acetone.
Alle samlinger mellem væg/gulv samt omkring gulvafløb forseglers med Alfix VT-tætningsbånd og Alfix VT-hjørner.
Anvend Alfix 2K Tætningsmasse til montering og oversmøring.
Til rørgennemføringer på vægge monteres stykker af selvklæbende Alfix Seal-Strip tætningsbånd. Hullet tilpasses, så det danner en krave omkring røret.



Vandtætning

Til vandtætning anvendes Alfix 2K Tætningsmasse, der påføres underlaget i 2 omgange, først som et glat tyndt porefyldende spartellag.
Efter en tørretid på ca. 1 time påføres et nyt lag Alfix 2K Tætningsmasse med 4 x 4 mm tandspartel som et heldækkende porefrit lag og overfladen glattes.
Lagtykkelse min. 1 mm.
Forbrug: 1,5 - 2 kg/m².
Tørretid inden flisemontering: Min. 24 timer ved +20°C.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix Epoxy Membran.



Flisemontering

Fliserne monteres i Alfix ProFix Plus eller Alfix CombiQuickFix fliseklæbere.
Klæberen trækkes på underlaget med en tandspartel, først med den glatte side, derefter trækkes igennem med tandsiden.
Fliserne presses/vrides på plads i den fugtige klæber.
Kontrollér, at flisens bagside er dækket.
Tørretid inden fugning: Min. 6-24 timer afhængigt af valg af klæber.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix EpoxyFuge 20.



Fugning

Til fugning anvendes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18, der påføres bedst med epoxyfugebræt og fugerne fyldes helt.
Når fugemassen har sat sig, efter ca. 5-30 minutter, jævnes fugerne med opvreden viskosesvamp.
Efter en kort tørretid rengøres overfladen med en hårdt opvredet viskosesvamp, der jævnlige skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.
For at sikre den fulde hærdning og styrkeudvikling er det vigtigt, at fugerne de første 4-5 dage holdes fugtige.
Bemærk! I kemisk hårdt belastet miljø kan alternativt anbefales: Alfix EpoxyFuge 20.



Elastiske fuger

Alfix M-Silicon anvendes til dilatationsfuger i flisebeklædninger, tætning omkring rørgennemføringer og installationer.
Kontroller at hæftefladerne er tørre og rene - hæftefladerne skal udgøre hele flisens tykkelse.

Bemærk! I mekanisk udsatte områder med behov for større hårdhed i fugemassen anbefales: Alfix EpoxyFuge 1025, fugemasse.

Henvisninger

Arbejdet udføres nøje efter Alfix produktinfo for de nævnte produkter, Alfix brochurer samt brugsanvisninger på emballage.

Produktinfo og sikkerhedsdatablade kan findes på vores hjemmeside, via QR koden på produktemballage eller i Alfix app der findes i APP Store eller Google Play.