

ELASTACEM

	ElastaCem 501	ElastaCem 502	ElastaCem 503	ElastaCem 504	ElastaCem 505 rapid	ElastaCem 506
Lagtykkelser (mm)	2 - 50	1 - 15	3 - 15	4 - 50	1 - 10	1 - 10
Arbejdstemperatur (°C)	+10 - +25					
Forbrug (kg/m ² pr. mm lagtykkelse)	1,7	1,6	1,7	1,7	1,3	1,6
Flydeevne EN-12706 (mm)	135	155	140	Ca. 130	Ca. 140	150-155
Anvendelsestid (minutter) efter oprøring ved +20°C	30	30	30	30	15	30
Gangbar efter (timer)	2 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 4	1	2 - 3
Fuldt belastbar efter (døgn)	7	7	28	28	1	7
Trykstyrke (N/mm ²)	42 - 47	44 - 49	24 - 27	25 - 27	45 - 55	35 - 40
Bøjningstrækstyrke (N/mm ²)	11 - 12	11 - 13	5 - 6	5 - 6	13 - 15	9 - 10

Produktguiden er vejledende.

PLANEMIX

		PlaneMix S8 rapid	PlaneMix S12 rapid	PlaneMix 10	PlaneMix 20	PlaneMix 25 exterior	PlaneMix 30	PlaneMix 50	PlaneMix 60	PlaneMix 80	PlaneMix 100
Indendørs anvendelse	Undergulve af beton med max. fugtighed på 90% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gips, anhydrit med max. 0,5% restfugt	•	•	•	•		•	•	•		
	Keramiske fliser, terrazzo, træ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trækonstruktioner, MK godkendt, opbygget på træbjælkelag									•	
Udendørs anvendelse	Undergulve af beton med max. fugtighed på 90% RF og sammenhængsstyrken skal være mindst 1 N/mm ²					•					•

Produktguiden er vejledende.