



## Ultramat topcoat til spartlede designgulve

- Til slutbehandling af cementbaserede spartlede gulve
- Giver en ultramat transparent overflade
- Øger gulvets overfladestyrke
- Brugsklar og let at påføre
- God slidstyrke og høj vandfasthed
- Mulighed for genbehandling i mekanisk belastede områder

### Produkt

1-komponent vandbaseret acryl- og polyurethan dispersion.

### Forbrug

0,10 - 0,15 liter/m<sup>2</sup> pr. påføring.  
Samlet forbrug ved 3 påføringer ca. 0,35 liter/m<sup>2</sup>.

### Emballage

2,5 liters og 10 liters plastdunke.

### Forbehandling

Underlaget skal være stabilt, tørt, afhærdet og rengjort for støv.  
Et evt. slamlag fra spartling slibes bort inden topbehandling med Alfix TopCoat Design.

For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

### Brugsanvisning

Dunken **skal** omrystes/omrøres grundigt indtil **al bundfald** er opløst i væsken.

Ved første påføring på stærkt sugende underlag, kan Alfix TopCoat Design fortyndes med op til 10% rent vand. Første lag Alfix TopCoat Design påføres med korthåret rulle på hele overfladen. Alfix TopCoat Design påføres i et jævnt ensartet lag på overfladen. Undgå at der dannes søer af væske på overfladen. Efter tørring i minimum 3 timer, påføres 2. lag Alfix TopCoat Design med korthåret malerrulle. Efter yderligere 3 timer, eller dagen efter, påføres det afsluttende 3. lag Alfix TopCoat Design.

Temperaturen på luft, gulv og TopCoat Design skal være mellem +15°C og +25°C.  
Min. tørretid ved +20°C: 3 timer mellem hver påføring.  
Gulvet må tidligst tages i brug 1 døgn efter afsluttet behandling ved +20°C.

### Rengøring

Værktøj rengøres i vand inden Alfix TopCoat Design tørrer.  
Indtørret Alfix TopCoat Design fjernes mekanisk.

### Daglig vedligehold

Gulvfladen betragtes som et lak- eller oliebehandlet trægulv.  
Gulvfladen kan vaskes med Alfix Gulvpleje eller et andet vaske-/plejemiddel med samme specifikationer.

### Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

### Henvisninger

Brochuren: Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix.  
Temainfo: Alfix Designgulve - Topbelægning med cementbaseret spartelmasse.

### Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix
- Alfix PlaneMix Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.  
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, [besøg alfix.com](http://besøg.alfix.com)

### Tekniske data

Arbejdstemperatur Rum, gulv og TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C

Densitet	Ca. 1,0 kg/ltr.
Glans	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Tørretid	Min. 24 timer ved +20°C inden ibrugtagning
Lagring	Ca. 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur mellem min. +5°C og max. +30°C.

