



### Klinkefuge

- Til keramiske væg- og gulvklinter, rustikke fliser og natursten mv.
- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
- Giver en grovkornet rustik fuge



### Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,0 mm.

### Farver

Leveres i lysegrå og grå.  
Fugefarvenøgle kan rekvireres.



Lysegrå

Grå

### Forbrug

1,7 - 2,6 kg/m<sup>2</sup> afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

### Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

### Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Ved fugebredder under 5 mm anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5 eller Alfix UniversalFuge - CeraFill 10. Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet. Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning. Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået. Max. fremløbstemperatur +35°C.

### Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,20 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'.

### Bemærk!

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås.

Nyfulgede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

### Rengøring

Rester af Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

## Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelse

Produktinfo for:

• Alfix FineFuge - CeraFill 5

• Alfix UniversalFuge - CeraFill 10

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Arbejdstemperatur +5°C - +25°C

Densitet 2,1 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid 1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/ gangbar Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar Efter 14 døgn ved +20°C

Lagring Min. 12 måneder i uåbnet emballage

## Varenumre

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
5 kg	Lysegrå	3005	2840056
5 kg	Grå	3015	2146835

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
20 kg	Lysegrå	3001	1613579
20 kg	Grå	3011	1665228