



Flisefuge

- Til sugende væg- og gulvfliser, mosaik og natursten
- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder op til 5 mm
- Høj styrke og farvestabilitet
- Vand- og smudsafvisende
- Klare og intense farver
- Giver en glat og ensartet fuge
- Smidig konsistens



Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver.
Indfarvet med lysægte pigmenter.

Farver

Leveres i brillanthvid og lysegrå (5 kg).
Leveres i lysegrå (20 kg).
Fugefarvenøgle kan rekvireres.



Brillanthvid

Lysegrå

Forbrug

0,6 - 1,1 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

5 kg og 20 kg plastlaminerede papirposer

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.
Til fugning af polerede eller rustikke klinker anbefales Alfix UniversalFuge - CeraFill.
Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet.
Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilsluttes tidligst 14 døgn efter fugning.
Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.
Max. fremløbstemperatur +35°C.

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering.
Oprøring foretages med 0,23 – 0,26 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre indtil konsistensen er helt stabil og glat uden klumper. Fugemassen er klar til brug efter et par minutters hviletid.

Alfix FineFuge - CeraFill 5 påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.
Når fugemassen har "sat sig", efter ca. 15 – 50 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne.
Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugesløv på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'.
I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog være nok til at fjerne sløv fra fliserne.

Bemærk!

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.
Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp).
Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.
Varierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.
Anvendes ikke til drysning med tørpulver.

De færdige fuger bør være ensartet fyldte og fremstå med ensartet farve.

Følgende forhold vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven:

- Tidlig afvaskning med våd svamp kan gøre, at farven bliver for lys. Dette er mest udpræget ved mørke farver.

Afhjælpning: Foretag afsyring med f.eks Alfix Syr á.

- Hurtig udtørring kan medføre, at farven bliver for lys og at fugen mangler styrke.

Afhjælpning: Hold overfladen fugtig. Afvask med fugtig svamp.

- Reparationer eller samlinger efter arbejdsstop kan forårsage farveforskelle.

Afhjælpning: Udkrads fugerne og foretag omfugning. Afvaskning bør ske i flere omgange med hårdt opvredet svamp.

- Fugt fra underlag, uens sugsevne fra flisekanter kan gøre, at farven bliver stedvis mørkere.

Afhjælpning: Afvask flere gange med en blanding af sæbespåner/vand.

Rengøring

Rester af Alfix UniversalFuge - CeraFill 5 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.

Cementbaserede produkter hærdner under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelse

Produktinfo for:

- Alfix UniversalFuge - CeraFill 10
- Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	2,0 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	1 - 2 timer ved +20°C
Belastbar/ gangbar	Efter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Klassificering EN 13888	CG 2 W A, høj klasse
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage

Varenumre

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
5 kg	Brillanthvid	2605	5101072
5 kg	Lysegrå	2615	5101075

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
20 kg	Lysegrå	2611	1680160