



Højstyrke fugemasse

- Til fugning af keramiske væg- og gulvklinter
- Til områder med høj mekanisk belastning
- Velegnet i vaskehaller, storkøkkener og svømmebade
- Inden- og udendørs anvendelse
- Fugebredder fra 2 mm til 18 mm
- Meget let at arbejde med
- Høj mekanisk styrke
- Øget kemikalieresistens
- Tåler højtryksrensning

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver, tilsat specialfyldstoffer. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

Farver

Leveres i grå.

Forbrug

0,8 - 1,6 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering.

Oprøring foretages med 0,17 - 0,19 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.

Vær omhyggelig med vanddoseringen, da for høj vandtilsætning reducerer både styrke og resistens.

Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring.

Konsistensen skal være smidig/plastisk og fri for klumper.

Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.

Inden påføring af fugemassen tørres fliserne over med en fugtig svamp.

Alfix CeraFill 18 resistant påføres bedst med epoxyfugebræt diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.

Når fugemassen har sat sig, efter ca. 15 – 30 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.

Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen.

Fugerne skal være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse.

De færdige fuger bør normalt ikke udvaskes dybere end max. 1 mm. Ved fliser med afrundede kanter kan fugerne være afpasset disse. Fugerne bør ikke være overfyldte eller ligge ind over fliserne.

Undgå så vidt muligt afsyring. Hvis det er nødvendigt at fjerne fugesløv fra fliserne, skal fugerne forvandes inden afsyring. For at sikre den fulde hærdning og styrkeudvikling er det vigtigt at fugerne de første 4-5 dage holdes fugtige. Om nødvendigt må der eftervandes.

Bemærk!

Fugemassen indeholder farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse flisetyper. I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning

Eventuel gulvvarme skal være lukket, og må tidligst tilsluttes efter 14 døgn.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.

Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring.

Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.

Variierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Rengøring

Rester af Alfix CeraFill 18 resistent på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.
For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	2,0 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	1 - 2 timer ved +20°C
Belastbar/gangbar	Efter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Højtrykrens	Max. 100 bar
Klassificering EN 13888	CG 2, høj klasse
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage