



Universalfuge

- Til fliser, klinker og mosaik med moderat eller lav sugning
- Inden- og udendørs anvendelse
- Rationel og enkel fugning
- Velegnet til væg og gulv
- Høj fyldningsgrad
- Velegnet til drysning
- Smidig konsistens
- Fugebredder fra 2 mm til 16 mm

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

Farver

Leveres i grå, lysegrå, koksgrå og stålgrå. Fugefarvenøgle kan rekvireres.

Forbrug

0,8 - 1,3 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

Generelt

Fugning udføres ca. 2 døgn efter afsluttet flisemontering. Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde. Til fugning af stærkt sugende fliser anbefales Alfix CeraFill 5 colour. Ved fugebredder over 15 mm anvendes Alfix CeraFill 20.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,19 - 0,21 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre indtil konsistensen er helt stabil og glat uden klumper. Fugemassen er klar til brug efter et par minutters hviletid.

Alfix CeraFill 16 classic påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne og presses helt i bund så fugerne fyldes helt. Fjern overskydende fugemasse. Når fugemassen er overfladetør, efter 30-45 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'. I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog være nok til at fjerne slør fra fliserne.

Bemærk!

Fugemassen kan indeholde farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse fliser. I tvivlstilfælde anbefales prøvefugning. Indfarvede fugemasser vil i starten kunne afgive overskudsfarve. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp). Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie.

Forventet udfald

De færdige fuger bør være ensartet fyldte og fremstå med ensartet farve.

Følgende forhold vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven:

- Tidlig afvaskning med våd svamp kan gøre, at farven bliver for lys. Dette er mest udpræget ved mørke farver.

Afhjælpning: Foretag afsyring med f.eks Alfix Syr á.

- Hurtig udtørring kan medføre, at farven bliver for lys og at fugen mangler styrke.

Afhjælpning: Hold overfladen fugtig. Afvask med fugtig svamp.

- Reparationer eller samlinger efter arbejdsstop kan forårsage farveforskelle.

Afhjælpning: Udkrads fugerne og foretag omfugning. Afvaskning bør ske i flere omgange med hårdt opvredet svamp.

- Fugt fra underlag, uens sugsevne fra flisekanter kan gøre, at farven bliver stedvis mørkere.

Afhjælpning: Afvask flere gange med en blanding af sæbespáner/vand.

Rengøring

Rester af Alfix CeraFill 16 classic på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding.

Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Afprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix CeraFill 5 colour

- Alfix CeraFill 20

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	2,0 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	1 - 2 timer ved +20°C
Belastbar/ gangbar	Efter 24 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 14 døgn ved +20°C
Klassificering EN 13888	CG 2 W A, høj klasse
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage