



- Vandbaseret primer til tætte underlag
- Klar til brug
- Hurtigtørrende
- Indendørs anvendelse
- Let at påføre med rulle



Produkt

1-komponent vandbaseret polymerdispersion med tilslag af sand, max. kornstørrelse 0,5 mm.

Hæfteprimer for Alfix flydespartelmasser og fliseklæbere på tætte, ikke-sugende underlag.
Rullebar konsistens.
Farve råhvid.

Forbrug

0,1 - 0,2 ltr./m² svarende til 150 - 250 g/m² afhængig af underlag.

Emballage

3 og 10 liters genbrugsplastspand.

Underlag

Ikke sugende underlag som glat og tæt beton, keramiske fliser, natursten og terrazzo.
Metal og overfladebehandlet træunderlag.
Epoxy og maling.
Homogen vinyl og linoleum.
Eventuel gulvvarme slukkes 3 døgn før påføring af Alfix UniversalPrimer og bør først tændes tidligst 7 døgn efter endt spartling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og stabilt, tørt, rengjort for støv, fedt, overfladeslam samt fri for gennemgående revner.
Afrensning af fedt, voks og sæberester foretages med Alfix Grundrens.
Kontroller at evt. maling er fastsiddende og ikke afsmittende.
Limrester fra vinyl, linoleum, træbelægninger mm. bør slibes bort inden primning.
Eksisterende tætte underlag som for eksempel homogen vinyl, linoleum, epoxy og maling ruslibes/matteres.
Stålblader rustbeskyttes.
Rustfrit stål affedtes med acetone eller lignende.

Brugsanvisning

Alfix UniversalPrimer er klar til brug efter en grundig omrøring.
Påføres underlag i et jævnt tynd lag med korthåret malerrulle eller kraftig pensel/kost.
Undgå søer. Primeren skal være tør inden videre behandling.
Omgivende temperatur samt underlag og Alfix UniversalPrimer bør ikke være lavere end +10°C.
Spartling skal udføres inden for 3 døgn efter primning.
Herefter skal underlaget primes igen inden spartling.

Bemærk!

Ved tvivlstilfælde anbefales det at teste Alfix UniversalPrimers vedhæftning til underlaget på et mindre område inden udførelse af primerarbejdet.
Vedhæftningen skal være mindst 1 N/mm².

Rengøring

Værktøj rengøres med vand inden tørring.
Indtørret Alfix UniversalPrimer fjernes mekanisk.
Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. lokale myndigheders regler.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

- Anvisningen "Plane underlag - Støbning og spartling med PlaneMix"
- Produktinfo for Alfix Grundrens
- Sikkerhedsdatablad
- Gulvbranchens "Gulvfakta"

Tekniske data

Arbejdstemperatur	+10°C - +30°C
Densitet	1,33 kg/liter
Tørretid	Ca. 30-120 minutter *)
Forbrug	0,1- 0,2 ltr./m ² svarende til 150 – 250 g/m ² afhængig af underlag.
pH	Ca. 8,5
Lagring	Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage.

*) Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20°C og 50% RF).
De oplyste værdier er derfor vejledende.