



Binder til cementbaserede fuger

- Til iblanding i cementbaserede fuger
- Øger fugens mekanisk slidstyrke, fleksibilitet og vedhæftning
- Reducerer fugens kapillare sugsevne
- Forbedrer fugens modstand mod rengøringsmidler og kalkagressivt vand
- Inden- og udendørs anvendelse

Produkt

Polymerdispersion

Forbrug

Fugetype	Tørre rum	Våde rum	Udendørs	Fugebinder anvendelse	Forbrug Ltr. pr. kg pulver
Anvendelse					
Alfix UniversalFuge CeraFill 10	X	X	X	Ufortyndet	Ca. 0,20
Alfix UniversalFuge CeraFill 18	X	X	X	Ufortyndet	Ca. 0,18
Alfix UniversalFuge CeraFill 20	X	X	X	Ufortyndet	Ca. 0,18
Alfix FineFuge CeraFill 5	X	X	-	Ufortyndet	Ca. 0,24
Alfix QuickFuge 8 Premium	X	X	-	Ufortyndet	Ca. 0,21

Emballage

10 liter plastdunke.

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber og løse partikler samt have en ensartet dybde, før arbejdet påbegyndes. Tilsætning af Alfix FugeBinder til fugemassen kan, afhængigt af flisetyper – f.eks. ved matte, skridsikre eller åbne overflader – gøre det ekstra vanskeligt at fjerne eventuelle rester af fugemasse.

Brugsanvisning

Rør fugemassen op med ufortyndet Alfix FugeBinder, indtil den ønskede konsistens opnås. Brug udelukkende Alfix FugeBinder til at justere fugemassens konsistens.

Hæld Alfix FugeBinder i en ren beholder, og drys pulveret i under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre, indtil konsistensen er homogen og fri for klumper. Efter et par minutters hviletid røres fugemassen grundigt igennem igen, inden den anvendes.

Inden påføring af fugemassen tørres fliserne over med en fugtig svamp. Påfør fugemassen med et fugebræt diagonalt over fugerne, så den presses helt i bund, og fugerne fyldes helt. Når fugemassen begynder at sætte sig, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Start med at arbejde diagonalt, indtil fugerne er pæne og jævne. Afslut med en slutrengøring af overfladen med en hårdt opvredet svamp. Tilpas det areal, der indfuges, så man undgår fastbrænding af fugemassen på fliseoverfladen.

For at sikre fuld styrkeudvikling er det vigtigt, at fugerne holdes fugtige de første dage efter færdig fugning.

Rengøring

Værktøj rengøres i vand inden fugemassen med FugeBinder tørrer. Indtørret FugeBinder fjernes mekanisk eller med et opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker under arbejdet, da produktet hæfter stærkt til huden.

Afprøvninger

EMICODE test defineret af GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoffe.

Henvisninger

Bassin – Flisebeklædning i svømmebadsanlæg

Produktinfo for:

- Alfix FineFuge CeraFill 5
- Alfix QuickFuge Premium 8
- Alfix UniversalFuge CeraFill 10
- Alfix IndustryFuge CeraFill 18
- Alfix RustiqFuge CeraFill 20

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg alfix.com

Tekniske data

Arbejdstemperatur Min. +10°C

Densitet Ca. 1,0 kg/liter

Lagring Ca. 12 måneder frostfrit i uåbnet emballage