



## Silikoneharpiksbaseret facademaling

- Inden- og udendørs anvendelse
- Vejrbestandig
- Vand- og smudsafvisende
- Høj dækkeevne
- Diffusionsåben, klasse V1
- Holdbarhed op til 20 år
- Velegnet til malede overflader

### Produkt

Helmat facademaling baseret på silikoneharpiksemulsion.

### Farver

Leveres standard i hvid. Kan tones i henhold til Alfix farvekort.

Ved anvendelse på isoleringssystemer, må der kun anvendes farver med lysrefleksion over 20%.

### Rækkeevne

4-6 m<sup>2</sup>/liter afhængig af underlaget.

### Emballage

9 liter plastspand.

### Underlag

Beton, min. 14 døgn, max. 90% RF. Murværk eller facadekonstruktioner med pudslag af DuraPuds 703, DuraPuds 710 eller DuraPuds 804. Pudslag skal være min. 2 døgn og tørt.

Afhærdet silikat, samt tidligere malede overflader. Malingen skal være fastsiddende og ikke afsmittende.

Generelt anbefales, at ny opført beton og murværk ikke males det første år.

Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

### Forbehandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør om nødvendigt med Alfix Grundrens.

Begroninger skal fjernes.

Facader af tegl eller kalksandsten skal være frostbestandige.

Eventuelle skader udbedres før maling. Fugt og saltudslag må ikke forekomme.

Sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet med vand 1:6

### Brugsanvisning

Alfix DuraDec 8000 SR omrøres grundigt og påføres i 2 lag med rulle, anstryger eller airless sprøjte. Kan evt. fortyndes med max 20% vand. Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.

### Bemærk!

Mørke farvetoner er særligt påvirkelige over for indvirkninger fra vejrliget under udførelsen samt fra underlagets struktur og sugsevne. Dette kan medføre variationer eller farveforskelle i det færdige resultat.

Det er derfor vigtigt ved valg af mørke og intense farver, at sikre sig ensartethed i underlagets sugsevne og overfladestruktur. Arbejdet tilrettelægges så vægflader kan færdiggøres i én arbejdsgang og beskyttes mod klimatiske påvirkninger under udførelse og efterfølgende tørring.

### Tonet maling

Det anbefales at blande tonet facademaling fra forskellige leverancer for at undgå farvevariationer.

Maling tilsat tonefarve tages ikke retur.

Udendørs arbejde med puds og maling bør kun foregå i tørvejrs ved temperaturer mellem +5°C og +25°C, og ikke i direkte sol.

Ved risiko for regn eller temperaturer under +5°C skal facader afdækkes.

**Udvendig maling i vintermånederne frarådes.**

### Rengøring

Rester af Alfix DuraDec 8000 SR på værktøj mv. fjernes med vand og sæbe inden tørring.

## Henvisninger

Produktinfo for:

- Alfix DuraPuds 710
- Alfix DuraPuds 804
- Alfix DuraPuds 810
- Alfix DuraPuds 800 SR
- Alfix PlaneMixPrimer
- Alfix Tilbehør til DuraPuds

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C og max. 80% RF
Densitet	1,5 kg/liter
Glans	Helmat
VOC	Max. 40 g/liter (Kat. A/c).
Vanddampdiffusion	Sd 0,07-0,10 m klasse V1
Vandgennemtrængelighed	< 0,20 kg/m <sup>2</sup> x√h. klasse W2
Tørretid	Berøringstør ca. 30 minutter
Overmalbar	2 timer ved 20°C og 65% RF
Opbevaring	Tørt, frostfrit og køligt uden direkte sollys
Lagring	Min. 12 måneder i uåbnet emballage