



Klinkefuge

- Til keramiske vegg- og gulvfliser, rustikke fliser og naturstein osv.
- Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
- Gir en grovkornet, rustikk fuge
- Innen- og utendørs bruk

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 1,0 mm.

Farger

Leveres i grå og lysegrå.

Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Forbruk

Flisstørrelse	Kg pr. m ²
50 x 50 x 5 mm / 5 mm	ca. 1,9
100 x 100 x 7 mm / 6 mm	ca. 1,7
150 x 150 x 7 mm / 10 mm	ca. 1,9
200 x 200 x 7 mm / 12 mm	ca. 1,7
300 x 300 x 10 mm / 20 mm	ca. 2,6

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.

Ved fugebredde mindre enn 5 mm anbefales Alfix CeraFill 5 colour eller Alfix CeraFill 10 colour.

Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Opprøring foretas med 0,20 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.

Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås.

Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter.

Alfix CeraFill 20 påføres med fugebrett eller en myk gummissparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt inn og fugene fylles helt.

Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt oppredet svamp, der jevnlig skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'

Bemerk!

Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlenger brukstiden.

Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herdning oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).

Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.

Variierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

Rengjøring

Rester av Alfix CeraFill 20 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skylld derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/pleiemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix CeraFill 5 colour
- Alfix CeraFill 10 colour

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur +5 °C - +25 °C

Densitet 2,1 kg/liter opprørt med vann

Brukstid 3 - 4 timer ved +20 °C

Belastbar/ gangbar Etter 24 timer ved +20 °C

Fullt belastbar Etter 14 døgn ved +20 °C

Lagringstid Min. 12 måneder i uåpnet emballasje