



Høystyrke fugemasse

- Til fuging av keramiske vegg- og gulvklinter
- Til områder med høy mekanisk belastning
- Velegnet i verksteder, storkjøkkener og svømmehaller
- Innen- og utendørs bruk
- Fugebredde fra 2 mm til 18 mm
- Meget lett å arbeide med
- Høy mekanisk styrke
- Økt kjemikalieresistens
- Tåler høytrykksrensing



Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver, tilsatt spesialfyllstoff. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i Manhattan stålgrå



Manhattan
Stålgrå

Forbruk

0,8 - 1,6 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Generelt

For fuging av keramiske vegg og gulv klinter. Egnet for vaskehaller, storkjøkken og svømmebadsanlegg. Fuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Fugene må være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde. På visse typer fliser, f.eks. med matt eller åpen overflate, kan rester av fugemasse være vanskelig å fjerne.

Utfør en prøvufuging hvis du er i tvil.

Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisarbeidet.

Installasjonene slås av 3 døgn innen oppstart og slås på tidligst 14 døgn etter fuging.

Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5°C per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.

Max. fremløpstemperatur +35°C.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,17 - 0,19 liter rent, kaldt vann per kg pulver. Vær nøye med vandoseringen, da for høy vanntilsetning reduserer både styrke og resistens.

Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring. Vær spesielt oppmerksom på å røre til konsistensen er homogen og uten klumper. Etter et par minutters hviletid gjennomrøres fugemassen før bruk.

Før påføring av fugemassen, tørkes flisene over med en fuktig svamp.

Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 påføres med fugebrett diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt i bunnen av fugene og fugene fylles helt. Når fugemassen er fast på overflaten, innen 15-30 minutter, rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann.

Arbeid diagonalt til fugene er pene og jevne. Rengjør til slutt med en godt oppvridd svamp.

Merk! For tidlig vasking med våt svamp eller varierende uttørkingsforhold kan forårsake fargeforskjeller i fugene.

Unngå om mulig avsyring. Om det er nødvendig å fjerne fugeslør fra flisene, må fugene forvandes før avsyring. For å sikre full herding er det viktig at fugene i de første 4-5 dagene holdes fuktige. Høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden. Beskytt fugene fra trekk og kraftig uttørring. Unngå å dekke av med plastfolie, og unngå vanddammer i fugene de første 3-4 dagene.

Rengjøring

Rester av Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Avprøvnings

DS/EN 13888

Henvisninger

Sikkerhetsdatablad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For sist ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5 °C - +25 °C
Densitet	2,0 kg/liter opprørt med vann
Brukstid	1 - 2 timer ved +20 °C
Belastbar/ gangbar	Etter 24 timer ved +20 °C
Fullt belastbar	Etter 14 døgn ved +20 °C
Høytrykksrens	Maks 100 bar
Klassifisering EN 13888	CG 2, høy klasse
Lagring	Min. 12 måneder i uåpnet emballasje

Varenumre

Enhet	Farge	Varenr.
20 kg	Manhattan stålgrå	3800