



Universalfuge

- Til fliser, klinker, mosaikk og naturstein med moderat eller lav sugning
- Innen- og utendørs bruk
- Rationel og enkel fugning
- Egnet for vegg og gulv
- Høy fyllingsgrad
- Egnet til drysning
- Smidig konsistens
- Fugebredder fra 2 mm til 16 mm

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i grå, lysegrå, koksgrå og stålgrå. Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Forbruk

0,8–1,3 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer

Generelt

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde. Til fuging av sterkt sugende fliser anbefales Alfix CeraFill 5 colour. Ved fugebredder over 15 mm brukes Alfix CeraFill 20.

Bruksanvisning

Røring må gjøres med 0,19 - 0,21 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver. Held vannet i en ren beholder og drys i pulveret under kraftig omrøring. Vær spesiell oppmerksom på å røre inntil konsistensen er helt stabil og glatt uten klumper. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutters hviletid.

Alfix CeraFill 16 classic påføres med fugebræt eller en blød gummispartel diagonalt over fugerne og presses helt i bund så fugerne fylles helt. Fjern overskydende fugemasse.

Når fugemassen er overfladetør, etter 30-45 minutter, rengøres overfladen med en hårdt oppvredet svamp, der jevnlig skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jevne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen.

Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'. I de fleste tilfælde vil rengøring med rent vand eventuelt tilsat eddike dog være nok til at fjerne slør fra fliserne.

Bemerk!

Fugemassen indeholder farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse flisetyper. I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning. Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Ved risiko for udtørring skal fugerne holdes fugtige i min. 24 timer, så en fuldstændig hærkning opnås (f.eks. tørres over med fugtig svamp). Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.

Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

- Tidlig avvaskning med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger.

Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr a'.

- Hurtig uttørring kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke.

Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.

- Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller.

Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvaskning bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.

- Fukt fra underlag og ulik sugsevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere.

Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Rengjøring

Rester av Alfix CeraFill 16 classic på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begyndt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Avprøvnings

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengjøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/pleiemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix CeraFill 5 colour

- Alfix CeraFill 20

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Arbeidstemperatur | +5 °C - +25 °C |
| Densitet | 2,0 kg/liter opprørt med vann |
| Bruktid | 1 - 2 timer ved +20 °C |
| Belastbar/ gangbar | Etter 24 timer ved +20 °C |
| Fullt belastbar | Etter 14 døgn ved +20 °C |
| Klassifisering EN 13888 | CG 2, høy klasse |
| Lagringstid | Min. 12 måneder i uåpnet emballasje |