



Til vannetting av underlag før oppsetting/-legging av fliser.  
ETA godkjent i.h.t. Etag 022  
Godkjent av Fagrådet for våtrom, NBI Norge

- Innen- og utendørs bruk
- Sprekkoverbyggende og høyfleksibel
- Godkjent til våtrom
- Basseng inntil 15 m vanddybde
- Velegnet til kjellervegger, balkonger og terrasser
- Hurtigherdende
- Smidig og lett bearbeidelig
- Godkjent til radonsikring

#### Produkt

Alfix 2K Tettingsmasse består av 2 komponenter:  
- Alfix 2K Binder, polymerdispersjon  
- Alfix Quick Sement

Leveres i standard grå og innfarget hvit

#### Forbruk

Ca. 1,2 - 1,5 kg/m<sup>2</sup> pr. mm tørrfilmlagtykkelse.

#### Emballasje

4 kg og 10 kg plastspann.

#### Underlag

Puss, 48 timer.  
Betong, 1 måned, maks 90% RF.  
Lettklinkerbetong, maks fuktinnhold 8%.  
Avrettingslag, min. 48 timer.  
Eksisterende fliser og terrazzo.  
Kryssfinér på gulv, fuktinnhold 7-12 %.  
Porebetong, gips puss, våtromsgips-, fibergips- og kalsiumsilikatplater og Glasroc Hydro.  
Våtromsplater av sement, som f.eks. Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit UniCo samt Internit VR.  
Polystyrenplater med sementfiberarmert overflate som f. eks. Wediboard, Jackoboard og Luxplater.

#### Forbehandling

Underlaget skal være overflate- eller hvittørt, bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam samt fritt for utblomstringer og forskalingsolje.

Sugende overflater, puss, murverk, porebetong, betong, lettklinkerbetong, betongavrettingslag samt våtromsplater av sement og polystyren primes med Alfix Primer fortynnet med vann i forholdet 1:1.

Våtromsgipsplater, fibergipsplater primes 2 ganger med Alfix Primer uforynnet.

Kalsiumsilikatplater primes 2 ganger med Alfix Primer. Første gang fortynnet med vann i forholdet 1:3. Annen gang uforynnet.

**OBS:** Hvis kalsiumsilikatplatene er oppsatt med plastfolie bak primes kun én gang, fortynnet med vann i forholdet 1:3.

Kryssfinér (kun gulv) primes 2 ganger med Alfix Primer. Første gang fortynnet med vann i forholdet 1:3. Annen gang uforynnet.

Andre godkjente våtromsplater: Kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Eksisterende fliskledninger og terrazzo rengjøres med Alfix Grunnrens.

#### Forselinger

Til forsegling omkring gulvavløp brukes selvklebende Alfix Avløpsmansjett. Husk å fjerne eventuell klemring.

I overgang mellom vegg og gulv, hjørnesammenføyninger og omkring installasjoner monteres selvklebende Alfix Seal-Strip tetningsbånd.

Alternativt til Alfix Seal-Strip tetningsbånd kan det brukes Alfix Armeringsvev. Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix Tettingsmasse.

Til overbygging av sprekker og forsterkning av sammenføyninger brukes Alfix Armeringsvev.

Montering av Alfix Armeringsvev foretas med Alfix Tettingsmasse.

#### Bruksanvisning

Alfix 2K Binder og Alfix Quick Sement blandes med visp på boremaskin/mørteldrill til en glatt blanding uten klumper. Ved opprøringen drysses sementen i binderen.

Forarbeidningstid: Ca. 2 timer.

Tettingsmassen påføres underlaget som et heldekkende, porefritt sparkellag.

I våtrom skal forbruket være 1,2-1,5 kg/m<sup>2</sup>.

I basseng og på kjellervegger brukes ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.

Arbeidet utføres med sparkel i 2-3 omganger. Første påføring som et tynt, porefyllende lag. Ved de neste påføringene benyttes en 4 x 4 mm tannsparkel. Overflaten glittes deretter med sparkelens glatte side. Tettingsmassen smøres helt inn over Armeringsvev, Seal-Strip tetningsbånd og avløpsmansjett.

I bassenger anvendes kun Alfix 2K Tettingsmasse i standard grå og Alfix VT-Tetningsbånd, som oversmøres med tettingsmasse.

Tørketid etter første lag: ½ - 1 time.

Tørketid etterfølgende lag: Ca. 6 timer.


Ved lave temperaturer eller høy luftfuktighet er tørketiden maks 24 timer.


#### Bemerk!

Opprøring av delmengde: Blandingsforhold: 3 deler binder til 1 del sement etter vekt/volum. Mål opp 0,5 liter sement og 1,5 liter binder i en ren plastspann av passende størrelse, og bland med rørekrok montert på boremaskin til en glatt blanding.

Materialer og underlag bør ha samme temperatur. Under arbeidet må tettingsmassen ikke utsettes for kraftig varme eller trekk. Større lagtykkelser enn 2 mm medfører risiko for sprekke dannelse.

## Merking

 1073	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Alfix 2K ETA-09/0047 ETA-11/0501
	10 1073-CPR-314-1 14 1073-CPR-314-3	Ydeevnedeklaration nr. 18

 13	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com	Ydeevnedeklaration nr. 18	EN 14891:2012 Alfix 2K Cementbaseret tætningsmasse Inden- og udendørs anvendelse. EN14891: CM O1P
	Vedhæftningsstyrke efter tørlagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vedhæftningsstyrke efter vandlagring
Vedhæftningsstyrke efter varmelagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vedhæftningsstyrke efter lagring i kalkvand	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Vandtæthed	Tæt, $\leq 20 \text{ g}$ vægtforøgelse
Vedhæftningsstyrke efter lagring i klorvand	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Revneoverbygning ved normaltemperatur	$\geq 0,75 \text{ mm}$
REVNEOVERBYGNINGVED lav temperatur $-5 \text{ }^\circ\text{C}$	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Farlige stoffer	Se sikkerhedsdatablad på <a href="http://www.alfix.com">www.alfix.com</a>

## Rengjøring

Verktøyet rengjøres i vann før avbinding.  
 Inntørket tetningsmasse fjernes mekanisk.

## Flislegging

Til oppsetting/legging av fliser skal det brukes Alfix Flislim, type avhengig av underlag og flis.

## Avprøvnings

ETAG 022 del 1 og 2.

Produktet oppfyller videre kravene til bruk i bassenger ift. de tyske prøvingsforskriftene:

"Testprinsipper for tildeling av et generelt prøvingssertifikat fra byggemyndighetene, for tetningsmaterialer i kombinasjon med fliser og platebelegninger – del 1: Kompositt-tetningssystemer til flytende utlegging." Utgave februar 2008.

## Henvisninger

Våtrom - Vanntetting med Alfix

Våtrom - Forsegling ved sluk

Produktinfo for:

- Alfix Primer
- Alfix Grunnrens
- Alfix LetFix Universal
- Alfix LetFix
- Alfix CombiFix
- Alfix ProFix
- Tilbehør til Alfix Tetningssystem

HMS-blad binderdel

HMS-blad sementdel

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.com](http://alfix.com).

## Tekniske data

Arbeidstemperatur	+10°C + 30°C
Densitet ferdig blanding	1,2 - 1,3 kg/liter
Brukstid	Ca. 2 timer
Tørketid	Første strøk: Ca. 1 time ved +20 °C Andre strøk: Ca. 6 timer
Flislegging	Normalt etter ca. 6 timer etter påføring av siste strøk
Herdetid	14 døgn ved +20 °C
Trykkstyrke, betong	0,8 - 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbestandighet	+60°C
Lagringstid	Min. 6 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt under stabile temperaturforhold best mellom 10-25°C. Store temperaturutsving kan medføre klumpdannelse i binderdelen.