



Binder til PlaneMix gulvsparkelmasser

Til opprøring i Alfix sparkelmasser for å oppnå høyere fleksibilitet og deformasjonsevne på ustabile eller kritiske underlag.

- Innendørs i tørre rom
- Øker fleksibiliteten av gulvsparkelmasser
- Til slemming på tette underlag
- Forbedrer overflatens fleksibilitet og slitestyrke
- Lav emisjon

Produkt

Polymerdispersjon tilsatt grønn røpefarge.

Forbruk

Til iblanding: Ca. 0,08 liter PlaneMixBinder pr. kg PlaneMix pulver, svarende til 1,6 liter PlaneMixBinder til 20 kg PlaneMix.

Produkt	Dosering/Blandingsforhold
PlaneMix 10	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 20	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vann pr. 20 kg
PlaneMix 50	Tilsett 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vann pr. 20 kg

Til kosting/slemming: Ca. 0,3 liter konsentrert PlaneMixBinder pr. m².

Emballasje

10 liters plastdunker.

Underlag

Udergulv av betong.

Keramiske fliser, terrazzo.

Tre.

Støpeasfalt.

Vinyl og lignende.

Stål.

For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.

Betongunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynt med vann i forholdet 1:3.

Tette underlag slemmes, dvs det kosteres over med gresskost eller murkost med et tynt lag PlaneMixBinder og PlaneMix i forholdet 1:2. Alternativt brukes Alfix Epoxy Grunner med istrøing av sand.

Priming av andre underlag: Kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Temperaturen bør ikke være lavere enn +10 °C.

Bruksanvisning

Hell vann og PlaneMixBinder i en ren beholder og rør til binderen er jevnt fordelt i vannet. Dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, lettflytende masse. Bruk eventuelt blandekar med mikser til flere poser av gangen.

Bemerk!

Når man tilsetter PlaneMixBinder til sparkelmasse kreves det at den opprinnelige vannmengden reduseres som beskrevet i tabellen under avsnittet med forbruk. Tilsetning av PlaneMix Binder medfører forlenget tørketid og moderat reduksjon av sparkelmassens flyteevne.

Hvis avretting/sparkling utføres i flere lag skal det primes med PlaneMix Primer for hvert nytt lag. På sterkt sugende underlag kan det være nødvendig med ekstra priming.

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktøy mv. fjernes med vann før avbindingen er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Avprøvnings

Det Norske Veritas AS:

Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"

Identification number: 0575

Henvisninger

Sparkelmasser - Plane underlag med Alfix

Produktinfo for:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunner

HMS

Kontakt vår Service-tekniske avdeling i tvilstilfeller.

For siste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur Minimum +10 °C

Densitet 1,0 kg/liter

Lagring Ca. 12 måneder, frostfritt i uåpnet emballasje