



Klinkerfog

- För keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor mm.
- För fogbredder från 5 mm till 20 mm
- Ger en grovkornig, rustik fog
- Inom- och utomhus

Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.
Infärgat med ljusåkta pigmenten.
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 1,0 mm.

Färger

Levereras i grå och ljusgrå färg.
Färgnyckel kan beställas.

Åtgång	Plattstorlek - fogbredd	Åtgång per m ²
	50 x 50 x 5 mm / 5 mm	ca. 1,9 kg
	100 x 100 x 7 mm / 6 mm	ca. 1,7 kg
	150 x 150 x 7 mm / 10 mm	ca. 1,9 kg
	200 x 200 x 7 mm / 12 mm	ca. 1,7 kg
	300 x 300 x 10 mm / 20 mm	ca. 2,6 kg

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

Allmänt

Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samme djup.
Vid fogbredder under 5 mm rekommenderas Alfix CeraFill 5 colour eller Alfix CeraFill 10 colour.

Bruksanvisning

Fogning kan normalt utföras 2 dygn efter avslutad sättning/läggning, beroende på vilken fästmassa som används.

Fogbruket blandas med ca 0,2 liter rent vatten per kg pulver till en smidig konsistens.

Alfix CeraFill 20 påføres med fogbrätt alt. en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.

När fogmassan har "satt sig", rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.

Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

Vid icke sugande plattor kan man, omedelbart efter att fogarna är fyllda, strö torr CeraFill 20 över ytan.

Efter kort tid, bearbetas ytan med en torr trasa eller ett skurblock, och därefter används en väl urvriden fuktig svamp. Arbeta diagonalt över fogarna tills plattorna är rena och fogarna släta.

Eventuell "fogfilm" på syrafasta ytor kan, efter 1 - 2 dygn, tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a' eller Alfix Klinkerrent.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd.

Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.

Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås.

Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie.

Undvik stora temperatur och fuktvariationer under härdningstiden.

Varierande sugförmåga från plattornas kantar och/eller för mycket vatten vid rengöring kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.

Färgskillnaderna minskar vid dagligt bruk. För att påskynda processen rekommenderas tvättning med till exempel såpa.

Rengöring

Rester av CeraFill 20 på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning.

Cementbaserade fogmassor härdar under vatten. Håll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet!

Hänvisningar

Alfix rengöring- och skötselprogram

Produktinfo för:

- Alfix Syr a'
- Alfix Klinkerrent
- Alfix CeraFill 5 colour
- Alfix CeraFill 10 colour

Säkerhetsdatablad

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	Min +5°C - +25°C. Krav för godkända våtrum +10° C.
Densitet	2,1 kg/liter (upprört i vatten)
Användningstid	3-4 timmar vid +20°C
Gångbar	Efter ca 1 dygn vid +20°C
Fullt belastningsbar	Efter ca 14 dygn vid +20°C
Lagringstid	Min 12 månader i oöppnad förpackning.