



## Binder till PlaneMix golvspackel

För inblandning i Alfix spackel för att uppnå högre flexibilitet och duktilitet på instabila eller kritiska underlag.

- Inomhus i torra utrymmen
- Ökar flexibiliteten hos golvspackel
- För bestrykning av täta underlag
- Förbättrar ytans seghet och slitstyrka
- Låga utsläpp

### Produkt

Polymerdispersion med tillsats av grön indikatorfärg.

### Åtgång

För inblandning : Cirka 0,08 liter per PlaneMixBinder per kg PlaneMix pulver, motsvarande 1,6 liter PlaneMixBinder till 20 kg PlaneMix.

### Produkt

PlaneMix 10  
PlaneMix 20  
PlaneMix 50

### Dosering/Blandning

Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vatten per 20 kg  
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vatten per 20 kg  
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vatten per 20 kg

För påstrykning: Ca 0,3 liter koncentrerad PlaneMixBinder per m<sup>2</sup>.

### Förpackning

10-liters plastdunkar.

### Underlag

Undergolv av betong.  
Keramiska plattor, terrazzo.  
Trä.  
Vinyl och liknande.  
Stål.

För ytterligare information kontakta vår servicetekniska avdelning

### Förbehandling

Underlaget måste vara hållbart och rent från damm, fett och ytslam.  
Betongunderlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten i förhållande 1:3.  
Täta underlag bestryks med PlaneMixBinder och PlaneMix i förhållande 1:2. Alternativt kan du använda Alfix Epoxy Grunder med tillsättning av sand.  
Grundning av andra underlag: Kontakta vår servicetekniska avdelning.  
Temperaturen bör inte vara lägre än +10 °C.

### Bruksanvisning

Håll vatten och PlaneMixBinder i en ren behållare och rör om tills bindern är jämnt fördelad i vattnet. Håll i pulvret under omrörning till en klumpfri, lättflytande massa. Använd eventuellt blandkar med mixer för flera påsar åt gången.

### OBS!

Tillsättning av PlaneMixBinder i spackelmasa kräver att den ursprungliga vattenmängden minskas enligt tabellen i avsnittet om förbrukning. Tillägg av PlaneMix Binder medför längre torktid och måttlig minskning av spackelmassans flytförmåga.

Om utjämning/spackling görs i flera skikt, måste man prima med Primer PlaneMix för varje nytt skikt. På starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra priming.

### Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktyg m.m. tas bort med vatten före avbindning. Cementbaserade produkter härdar i vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

## Provningar

Det Norske Veritas AS:

Annex A.1, item No. A.1/3.1 "Primary deck coverings"

Identification number: 0575

## Hänvisningar

Spackel - Plana underlag med Alfix

Produktinfo för:

- Alfix PlaneMix 10
- Alfix PlaneMix 20
- Alfix PlaneMix 50
- Alfix Epoxy Grunder

Säkerhetsdatablad

Vid tveksamhet, kontakta vår servicetekniska avdelning.

För den mest aktuella utgåvan av detta datablad, besök [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniska data

Arbetstemperatur Minst +10 °C

Densitet 1,0 kg/liter

Lagring Cirka 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning