



1-komponent allround montagelim

- Lämpligt för montering av lätta och tunga material på ett brett urval av underlag
- Stark och elastisk limfog
- Lämplig för montering av t.ex. speglar, paneler, kakel, trappnosar, skivmaterial ec.
- Uppnår snabbt god vidhäftningsstyrka
- För användning inomhus och utomhus på golv, vägg och tak
- Övermålningsbart
- Mycket motståndskraftigt mot klimatpåverkan
- UV-beständigt
- Låg emission EC1 plus
- Uppfyller kriterierna för DGNB 2020: Kriterium 11/kvalitetssteg 4
- Kan ingå i Svanenmärkt byggnation via Nordic Ecolabeling

Produkt

Enkomponents silanmodifierad polymer (SMP).

Neutralt härdningssystem.
Lösningsmedelsfri.

Färg

Levereras i färgen vitt.

Åtgång

2–3 m²/patron, beroende på mått och hållfasthetskrav

Emballage

0,290 liter/patron.

Underlag

Betong, tegel och KC-baserat putsbruk. Trä.
Eternit- och cementbaserade plattor.
Plexiglas och glasfiber.
Målade ytor.
De flesta typer av metall. Flera plast- och gummityper.

Förbehandling

Underlag/vidhäftningsytor ska vara helt rena och fria från lösa partiklar, fett och olja, smuts osv. Beroende på underlaget som det ska monteras på ska det rengöras från fett samt olje- och tvålrester med antingen Alfix Grundrent eller T-sprit/rödsprit, aceton eller annat lämpligt lösningsmedel. Kontrollera att eventuell färg sitter ordentligt och inte lossnar. Då det i praktiken förekommer variationer i de olika underlagen bör det alltid göras en provmontering innan arbetet påbörjas.

Bruksanvisning

Alfix Montagelim appliceras i allmänhet i limsträngar på underlaget eller materialet som ska monteras. Inbördes avstånd mellan limsträngarna är 50–200 mm beroende på hållfasthetskravet. Följ alltid leverantörens anvisningar för montering av materialet.

Materialet pressas försiktigt samman med limmet och underlaget.

Vid montering av tunga material eller vid särskilda monteringsarbeten kan det vara nödvändigt att understödja materialet mot lodräta rörelse och kompletteras med en säkring mot att släppa underlaget tills Alfix Montagelim har härdat.

Montering av spegel: Här används lodräta limsträngar med ca 100 mm mellanrum. Spegelarna ska understödjas i min. 2 dygn – också mot att släppa underlaget.

Rengöring

Ohärdade limrester: avlägsnas med terpentin på en trasa.
Härdade limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.
Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Hänvisningar

Säkerhetsdatablad

Produktinfo och säkerhetsdatablad hittar du på Alfix webbplats, via QR-koden på produktförpackningen eller i Alfix app som finns på App Store eller Google Play.

Vid frågor eller för att få mer information om kemikalieresistens kontakta Alfix servicetekniska avdelning.

För den senaste uppdaterade versionen av denna produktinformation se www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +40°C
Temperaturbeständighet	-40°C - +90°C
Brottstyrka	3,0 MPa
Brottöjning	200 %
Skinnbildning	4 - 8 minuter beroende på aktuella klimatförhållanden
Härdningshastighet	Ca 2 mm/dag beroende på aktuella klimatförhållanden
Hårdhet	Ca 60 shore A
Rörelse	+/- 20 %
Klimatiskt åldrande	God
Lagringstid	24 månader vid torr och sval förvaring i oöppnad förpackning