



Snabbhärdande cementbruk – slipsats

- För gjutning, avjämning och reparation av betong
- För golv i våtutrymme
- Inom- och utomhus
- Jordfuktig konsistens
- Gångbar efter ca 3 timmar
- Mycket lämpligt vid renovering
- Lagtjocklek från 20-100 mm

Produkt

Grått snabbhärdande cementbaserat och plastförstärkt pulver.
För manuell utläggning. Kornstorlek upp till 5 mm.

Forbrug

Ca. 1700 kg pr. m³

Lagtjocklek i mm	Kg per m ²
20 mm	ca. 35
50 mm	ca. 85
100 mm	ca. 170

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Underlag

Betong med eller utan golvvärme, klinker, terrazzo och träbaserade skivor.
Används med fast förankring eller på glidskikt.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Vid fast förankring, skall ytan slammats med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och Alfix PlaneMix 100 i förhållande 1:1. Blandningen påføres med kvast eller pensel och arbetas grundligt in i ytan. Slammat får inte torka upp innan nästa behandling. Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10°C.

Bruksanvisning

Cementbruket tillreds med 1,8 - 2,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg's säck.
Använd blandmaskin, tvångsblandare eller bormaskin med rörkrok. Blanda grundligt i min. 2 minuter, tills det blir en jordfuktig konsistens.
Alfix PlaneMix 100 utläggs "vått i vått" på det slammade underlaget och fördelas jämnt. Efter komprimering avrättas ytan med rätskiva/rätstock och putsas samma.
Om nödvändigt glättas ytan, så den framstår jämn och stängd.
Utläggning, sammanputsning och glättning skall utföras i en fortlöpande arbetsgång. Påbörja därför inte större ytor, än det är möjligt att färdiggöra inom den angivna användningstiden på ca 60 min.
Min. lagtjocklek vid fast förankring på betong: ca 20 mm.
Min. lagtjocklek på glidskikt: ca 40 mm.

OBS!

Tillsätt icke extra vatten till cementbruk, som har börjat härda.
Var uppmärksam på, att vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger torrtiden.
Undgå att arbeta i direkt sol.
Golvvärme skall stängas av minst 3 dagar före uppstart och bör slås på tidigast 3 veckor efter avslutad fogning.
När golvvärme slås på rekommenderas det att öka den med +5°C/dag tills önskad temperatur uppnås.

Märkning

	Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08	Ydeevnedeklaration nr. 16	DS/EN 13813 CT- C25-F6 Alfix PlaneMix 100 Cementbaseret afret- ningsmateriale
Brandbarhed	A1	Afgivelse af korrosive stoffer	CT
Vandpermeabilitet	NPD	Vanddamppermeabilitet	NPD
Trykstyrke	C35	Bøjningstrækstyrke	F7
Slidstyrke	NPD	Trinlydsisolering	NPD
Lydabsorption	NPD	Isolans	NPD
Kemisk resistens	NPD		

Rengöring

Rester av PlaneMix 100 på verktyg avlägsnas med vatten innan bruket härdat. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Håll därför aldrig rester av slipsats i avloppet!

Hänvisningar

Plana underlag – Gjutning och spackling med Alfix
VÄTRUM - Tätskikt med Alfix folie eller rollade system
Produktinfo för:
• Alfix PlaneMixPrimer
Varudeklaration

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.
För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur	+10°C - +25°C
Densitet	1,9 kg/liter (upprört med vatten)
Användningstid	Ca 60 minuter
Gångbar/beläggningsklar	Tidigast efter 3 timmar
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Tryckhållfasthet efter 28 dygn	25 - 35 N/mm ²
Böjdraghållfasthet	5 - 7 N/mm ²
Vidhäftning	Sammanhållsstyrka ca 1,5 N/mm ²
Lagringstid	Min 6 månader i oöppnad förpackning