



### Klinkefuge

- Til keramiske vegg- og gulvfliser, rustikke fliser og naturstein osv.
- Fugebredder fra 5 mm til 20 mm
- Gir en grovkornet, rustikk fuge
- Innen- og utendørs bruk



### Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 1,0 mm.

### Farger

Leveres i grå og lysegrå.  
Fugefargenøkkel kan rekvireres.



Lysegrå

Grå

### Forbruk

1,7 - 2,6 kg per m<sup>2</sup> avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

### Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

### Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.  
Ved fugebredde mindre enn 5 mm anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5 eller Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.  
Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.  
Installasjonene slås av 3 døgn innen oppstart og slås på tidligst 14 døgn etter fuging.  
Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5°C per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.  
Max. fremløpstemperatur +35°C.

### Bruksanvisning

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Opprøring foretas med 0,20 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver.  
Hell vannet i en ren beholder og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutter.  
Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 påføres med fugebrett eller en myk gummisparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt inn og fugene fylles helt.  
Når fugemassen er overfladetør, indenfor 1 time, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jevnlig skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflader kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'

### Bemerk!

Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter, og lave temperaturer forlenger brukstiden.  
Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herdning oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).  
Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.  
Varierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

### Rengjøring

Rester av Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

## Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/pleiemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix FineFuge - CeraFill 5
- Alfix UniversalFuge - CeraFill 10

HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Arbeidstemperatur +5 °C - +25 °C

Densitet 2,1 kg/liter opprørt med vann

Brukstid 1 - 2 timer ved +20 °C

Belastbar/ gangbar Etter 24 timer ved +20 °C

Fullt belastbar Etter 14 døgn ved +20 °C

Lagringstid Min. 12 måneder i uåpnet emballasje

## Varenumre

Enhet	Farge	Varenr.
5 kg	Lysegrå	3005
5 kg	Grå	3015

Enhet	Farge	Varenr.
20 kg	Lysegrå	3001
20 kg	Grå	3011