



Flisfuge

- Til sugende vegg- og gulvfliser, mosaikk og naturstein
- Innen- og utendørs bruk
- Fugebredder opp til 5 mm
- Høy styrke og fargestabilitet
- Vann- og smussavvisende
- Klare og intense farger
- Gir en glatt og ensartet fuge
- Smidig konsistens



Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter.

Farger

Leveres i brillianthvit og lysegrå (5 kg).

Leveres i lysegrå (20 kg).

Fugefargenøkkel kan rekvireres.



Brillianthvit



Lysegrå

Forbruk

0,6 - 1,1 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

Generelt

Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.

Til fusing av polerte eller rustikke klinker anbefales Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.

Gulvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfukttere m.v. må være slått av under flisearbeidet.

Installasjonerne slåss av 3 døgn innen oppstart og slåss på tidligst 14 døgn etter fusing.

Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5°C per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.

Max. fremløpstemperatur +35°C.

Bruksanvisning

Utfusing kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering.

Røring må gjøres med 0,23 – 0,26 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver. Held vannet i en ren beholder og drys i pulveret under kraftig omrøring. Vær spesiell oppmerksom på å røre inntil konsistensen er helt stabil og glatt uten klumper. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutters hviletid.

Alfix FineFuge - CeraFill 5 påføres med fugebrett eller en myk gummispakel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt inn og fugene fylles helt.

Når fugemassen har "satt seg", etter ca. 15 – 50 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp, som ofte skylles i rent vann. Først arbeides diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterpå vaskes flisene rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater kan etter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a'.

I de fleste tilfeller vil rengjøring med rent vann eventuelt tilsatt eddik være nok til å fjerne slør fra flisene.

Bemerk!

Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden.

Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørring. Ved risiko for uttørring skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herdning oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).

Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.

Varierende eller ulik uttørring og for mye vann ved avreningen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

Bruktes ikke til dryssing med tørrpulver.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.

Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

- Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger.
Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.
- Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke.
Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.
- Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller.
Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.
- Fukt fra underlag og ulik sugeevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere.
Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Rengjøring

Rester av Alfix FineFuge - CeraFill 5 på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Segmentbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Avprøvninger

DS/EN 13888

Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger - Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/pleiemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix UniversalFuge - CeraFill 10
HMS-blad

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+5 °C - +25 °C
Densitet	2,0 kg/liter opprørt med vann
Brukstid	1 - 2 timer ved +20 °C
Belastbar/ gangbar	Etter 24 timer ved +20 °C
Fullt belastbar	Etter 14 døgn ved +20 °C
Klassifisering EN 13888	CG 2, høy klasse
Lagringstid	Min. 12 måneder i uåpnet emballasje

Varenumre

Enhet	Farge	Varenr.
5 kg	Briljanthvit	2605
5 kg	Lysegrå	2615

Enhet	Farge	Varenr.
20 kg	Lysegrå	2611