



Universalfuge

- Til keramiske fliser og naturstein med moderat eller lav sugning
- Fugebredde fra 2 mm til 10 mm
- Klare og intense farger
- Vann- og smussavvisende
- Høy styrke og fleksibilitet
- Innendørs og utendørs bruk
- Gir en jevn og ensartet overflate
- Smidig konsistens



Produkt

Sementbasert, kunststofforsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opptil 0,4 mm

Farger

Leveres i hvit, grå (upigmentert), lysegrå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antrasittgrå, svartgrå, lys beige og jura beige. Fugefargenøkkel kan rekvireres.



Hvit



Lysegrå



Grå



Manhattan
Stålgrå



Koksgrå



Antrasittgrå



Svartgrå



Lys beige



Jura beige

Forbruk

0,5–1,5 kg per m² avhengig av flisstørrelse og fugebredde.

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

Generelt

Brukes til fliser, klinker, mosaikk og naturstein.

Til fugging av sterkt sugende fliser anbefales Alfix FineFuge - CeraFill 5.

Til skjør naturstein anbefales Alfix QuickFuge Premium 8.

Ved fugebredde over 10 mm anvendes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 20.

Fugging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering. Fugene må være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde. På visse typer fliser, f.eks. med matt eller åpen overflate, kan rester av fugemasse være vanskelig å fjerne.

Utfør en prøvefugging hvis du er i tvil.

Gulvvarme, ventilasjon, gjenvinningsanlegg, avfuktere m.v. må være slått av under flisearbeidet.

Installasjonene slås av 3 døgn innen oppstart og slås på tidligst 14 døgn etter fugging.

Gulvvarmetemperatur økes gradvis med +5°C per døgn inntil ønsket overflatetemperatur er nått.

Max. fremløpstemperatur +35°C.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,20 - 0,24 liter rent, kaldt vann per kg pulver. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring. Vær spesielt oppmerksom på å røre til konsistensen er homogen og uten klumper. Etter et par minutters hviletid gjennomrøres fugemassen før bruk.

Alfix UniversalFuge påføres med fugebrett diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt i bunnen av fugene og fugene fylles helt. Når fugemassen er fast på overflaten, innen 1 time, rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Arbeid diagonalt til fugene er pene og jevne. Rengjør til slutt med en godt oppvridd svamp.

Merk! For tidlig vasking med våt svamp eller varierende uttørkingsforhold kan forårsake fargeforskjeller i fugene.

Eventuell fugehinne på syrefaste fliser kan etter 12 - 24 timer vaskes bort med en mild eddik-/vannblanding. Til fastsittende fugehinner brukes f.eks. Alfix Syr a'.

Høy temperatur reduserer og lave temperaturer forlenger brukstiden. Beskytt fugene mot trekk og sterk uttørring. Unngå å tildekke med plastfolie eller etterlate blankt vann i fugene de første 3–4 døgnene.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.

Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

- Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger.

Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.

- Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke.

Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.

- Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller.

Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.

- Fukt fra underlag og ulik sugsevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere.

Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Rengjøring

Rester av Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 på fliser og verktøy fjernes med vann innen avbinding. Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

Tester

DS/EN 13888

Henvisninger

Folder: "Fliser og fuger – rengjøring og pleie med Alfix" Alfix Rense/pleiemiddelserie

Produktinfo for:

Alfix FineFuge – CeraFill 5

Alfix QuickFuge - Premium 8

Alfix IndustryFuge – CeraFill 18

Alfix RustiqFuge – CeraFill 20

Alfix Syr á

Sikkerhetsdatablad

Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.

Gå til alfix.com for å se den nyeste utgaven av dette databladet

Tekniske data

Arbeidstemperatur +5 °C – +25 °C

Densitet 2,0 kg/liter opprørt med vann

Brukstid 1–2 timer ved +20 °C

Belastbar/gangbar Etter 24 timer ved +20 °C.

Fullt belastbar Etter 14 døgn ved +20 °C

Klassifisering,

EN 13888CG CG 2 W A, høy klasse

Lagringstid Min. 12 måneder i uåpnet emballasje

Varenumre

Enhet	Farge	Varenr.
5 kg	Hvit	4505
5 kg	Grå	4045
5 kg	Lysegrå	4515
5 kg	Manhattan Stålgrå	4525
5 kg	Koksgrå	4535
5 kg	Antrasittgrå	4565
5 kg	Svartgrå	4545
5 kg	Lys beige	4555
5 kg	Jura beige	4585

Enhet	Farge	Varenr.
20 kg	Hvit	4501
20 kg	Grå	4041
20 kg	Lysegrå	4511
20 kg	Manhattan Stålgrå	4521
20 kg	Koksgrå	4531
20 kg	Antrasittgrå	4561
20 kg	Svartgrå	4541
20 kg	Lys beige	4551