



Sementbasert fasademaling

Til malerbehandling av mineralske underlag som tegl, lettklinkerbetong, betong, puss m.m. Velegnet til vannskuret murverk.

- Innen- og utendørsbruk
- Lar muren puste, diffusjonsåpen
- God dekkevne
- Enkel opprøring – tilsett kun vann
- Gir en sterk og robust overflate
- Beskytter mot slagregn
- Eksponeringsklasse MX 4

Produkt

Sementbasert, kunststofforsterket pulver, innfarget med lysekte, UV-bestandige pigmenter.

Farger

Leveres innfarget i hvit.

Rekkeevne

Ca. 20-40 m²

Emballasje

10 kg plastspann som inneholder 2 x 5 kg poser

Underlag

Murverk av blåtstrøkne murstein, 1-4 måneder.

Pusset og vannskuret murverk, 7 døgn.

Betong, 14 døgn.

Lettbetongelementer.

Tidligere sementmalt underlag.

Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Forbehandling

Alle underlag må være bæredyktige og rengjort for støv, løse malings-/mørtelrester, fett, salt, begroing og annen smuss. Murverk må være fullt avherdet og uttørket. Tørt og sugende underlag forvannes. Underlaget bør i så stor grad som mulig ha lik sugsevne, ellers kan det oppstå fargeforskjeller i det ferdige resultatet.

Svært eller ulikt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med rent vann.

Generelt

Utendørsarbeid med sementmaling bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +10 °C og +25 °C, og ikke i direkte sol. Planlegg arbeidet etter solen, slik at påføringen kan foregå på skyggesiden. Unngå å male på varmt underlag. Ensartet vandosering er viktig for å oppnå et godt resultat.

Dekk til f.eks. vinduer før arbeidet påbegynnes.

Bruksanvisning

1. Afmål ca. 3,3 liter rent vann pr. 5 kg pose

2. Hell vannet i blandespannen

3. Drys pulveret i under omrøring og bland inntil malingen er klumpfri.

Malingen er klar til bruk etter et par minutter. Rør lett om når den har stått en stund.

Alfix DuraDec cement påføres helst i to strøk med pensel, kalkkost eller langluvet malerrulle. Brukstid etter opprøring er 2-3 timer. Det første strøket må være tørt innen neste påføring. Vent minst ett døgn. Jobb vått i vått og gjør ferdig veggflaten i én arbeidsomgang for å unngå tydelige overganger.

Det kan oppnås et grovere, mer rustikt utseende ved å tilsette 1-4 kg ovenstørket kvartssand 0-4 mm.

Bemerk!

Ikke tilsett mer vann i sementmaling som er begynt å avbinde.

Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +10 °C må fasadene tildekkes.

Maling utvendig i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraDec på verktøy osv. fjernes med vann og såpe innen avbinding. Sementbaserte produkter herdes i vann – skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet. Sementpulvermaling er basisk, og sprut på f.eks. vinduer kan derfor give matte flekker.

Tester

Vanndampdiffusjon.

Henvisninger

HMS-blad

Kontakt vår servicetekniske avdeling i tvilstilfeller.

For sist ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data

Arbeidstemperatur	+10°C - +25°C
Densitet	1,60 kg / liter opprørt med vann.
Brukstid	2–3 timer ved +20 °C
Vandampdiffusjon Z-verdi/ μ -verdi:	≤ 15
Tørketid, støvtørr	24 timer ved min. +15 °C
Eksponeeringsklasse	MX 4 (eksponert for saltmettet luft eller sjøvann)
Herdetid	7 døgn ved min. +15 °C
Lagring	Min. 24 måneder i uåpnet emballasje.