



Universalfog

- För icke eller svagt sugande kakel, klinker, mosaik och natursten
- Fogbredd från 2 mm till 10 mm
- Ljusa och intensiva färger
- Vatten och smutsavvisande
- Hög styrka och flexibilitet
- Användning inomhus och utomhus
- Ger en slät och enhetlig yta
- Smidig konsistens



Produkt

Cementbaserad, plasticerad fogmassa. Infärgad med ljusäkta pigment. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i: Vit, Grå (opigmenterad), Ljusgrå, Manhattan Stålgrå, Koksgrå, Antracitgrå, Svartgrå, Ljus beige och Jura beige. Färgnyckel kan beställas



Vit



Ljusgrå



Grå



Manhattan
Stålgrå



Koksgrå



Antracitgrå



Svartgrå



Ljus beige



Jura beige

Åtgång

0,5–1,5 kg per m² beroende av plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 5 kg och 20 kg

Allmänt

Användes till plattor, klinker, mosaik och natursten. Till fogning av starkt sugande plattor rekommenderas Alfix FineFuge - CeraFill 5. Till natursten rekommenderas Alfix QuickFuge Premium 8. Vid fogbredder över 10 mm användes Alfix IndustryFuge - CeraFill 18 eller Alfix RustiqFuge - CeraFill 20.

Fogning kan normalt utföras 48 timmar efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup. Plattor med en mat, ruggig eller öppen yta kan vara svårare att rengöra. Vid tveksamhet rekommenderar vi en testfogning.

Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet.

Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.

Golvvärmens ökas stegvist med +5°C per dygn till önskad temperatur har nåtts.

Max framlöps-temperatur +35°C.

Bruksanvisning

Blanda med 0,20 - 0,24 liter rent kallt vatten pr kg pulver. Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvret under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och utan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ett par minuters vilotid. Kan med fördel vispas upp!

Alfix Universal fog påföres med fogbräda, alt. en mjuk gummispackel, diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa.

Inom ca. 1 timme, eller när fogmassan är yttorr, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs i rent vatten.

Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Efter en liten stund tvättas plattorna rena med en ren och väl urvriden svampen, som sköljs ofta i rent vatten.

OBS ! För tidig avjämning/rengöring och användning av för mycket vatten, samt varierande uttorkningsförhållande kan förorsaka färgskillnad samt flammiga fogar.

Eventuell "fogsloja" på syrafasta plattor, kan efter 12–24 timmar tas bort med ättika/vatten 1:10. Vid mera fastsittande fogslam/-sloja rekommenderar vi ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a'.

Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden. Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.

Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie de första 3 - 4 dygn. Det får ej håller stå vatten på fogarna under härdningen.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.

Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

- Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger.

Åtgärd: Tvätta med t.ex. Alfix Syr å.

- Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka.

Åtgärd: Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.

- Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå.

Åtgärd: Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.

- Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen.

Åtgärd: Tvätta av flera gånger med en blandning av tvåflingor och vatten.

Rengöring

Rester av Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 på plattor och verktyg tas bort med vatten, innan fogmassan härdare. Cementbaserade produkter härdare i vatten, skölj därför aldrig rester ut i avlopp.

Prövningar

Enligt EN 13888

Henvisningar

Alfix rengöring- och skötselprogram

Produktinfo för:

Alfix FineFuge - CeraFill 5

Alfix QuickFuge - Premium 8

Alfix IndustryFuge - CeraFill 18

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20

Alfix Syr a'

Säkerhetsdatablad

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

För senast uppdaterade utgåva av detta datablad, besök www.alfix.com

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C.

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Klassificering - EN 13888

CG 2 W A, högsta klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning

Artikelnumre

Enhet	Färg	Artikelnr
5 kg	Vit	4505
5 kg	Grå	4045
5 kg	Ljusgrå	4515
5 kg	Manhattan stålgrå	4525
5 kg	Koksgrå	4535
5 kg	Antracitgrå	4565
5 kg	Svartgrå	4545
5 kg	Ljus beige	4555
5 kg	Jura beige	4585

Enhet	Färg	Artikelnr
20 kg	Vit	4501
20 kg	Grå	4041
20 kg	Ljusgrå	4511
20 kg	Manhattan stålgrå	4521
20 kg	Koksgrå	4531
20 kg	Antracitgrå	4561
20 kg	Svartgrå	4541
20 kg	Ljus beige	4551